DISCOTHEQUE LIQUID CRYSTAL COMPOSITION, AND OPTICALLY ANISOTROPIC MATERIAL AND LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT USING THE SAME COMPOSITION

Publication number: JP9104866
Publication date: 1997-04-22

Inventor:

NEGORO MASAYUKI; KAWADA KEN

Applicant:

FUJI PHOTO FILM CO LTD

Classification:

- International:

G02B5/30; C09K19/36; G02B1/08; G02F1/1335;

G02B5/30; C09K19/36; G02B1/08; G02F1/13; (IPC1-7):

C09K19/36; G02B1/08; G02B5/30; G02F1/1335

- european:

group)].

Application number: JP19960042151 19960206

Priority number(s): JP19960042151 19960206; JP19950210157 19950707;

JP19950221186 19950808

Report a data error here

Abstract of JP9104866

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject composition having a low transition temperature of its liquid crystal phase, capable of fixing the liquid crystal phase and used for a liquid crystal surface element, etc., by blending a discotheque liquid crystal compound having a substituted group capable of forming an interor intramolecular bond and a heteroaromatic ring group. SOLUTION: This discotheque liquid crystal composition useful as a liquid crystal material, etc., is obtained by blending at least one kind of discotheque liquid crystal compound expressed by formula I [D<01> is located at the center of the molecule and arranged with (n) substituted groups in total in a radiating state; R<01> is a group expressed by formula II (P<01> is a substituted group capable of forming new inter or intramolecular bond; Z<01> is a heteroaromatic ring; L<01>, X<01> are each a connecting group or a chemical bond; t<01> is an integer); R<01> ' is a substituted group not containing a polymerizable group; (n), (k) are each an integer] having at least one substituted group capable of forming an inter or intramolecular new bond, with a discotheque liquid crystal compound of which center D<01> consists of a triphenylene ring and expressed by formula III [R is a group expressed by formula IV (R<11>, R<12> are each H or methyl; R<13> is an alkoxy group containing a substituted

$$(R^{01},) p-\mu-D_{01}-(R_{01}) p$$

$$(\Gamma_{\mathfrak{d}\mathfrak{l}} - \Sigma_{\mathfrak{d}\mathfrak{l}}) - (X_{\mathfrak{d}\mathfrak{l}} - L_{\mathfrak{d}\mathfrak{l}}) + L_{\mathfrak{d}\mathfrak{l}}$$

$$\begin{array}{c|c}
0 \\
-C \\
R^{12}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
R^{12}
\end{array}$$

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-104866

(43)公開日 平成9年(1997)4月22日

(51) Int Cl. ⁸ C 0 9 K 19/36 G 0 2 B 1/08 5/30 G 0 2 F 1/1335	識別記号 5 1 0	庁内整理番号 9279-4H	G02B	9/36 1/08 5/30 1/1335	5 1 0	İ	支術表示箇所
GUZF 1/1333	313				請求項の数10	FD	(全 43 頁)
(21)出願番号	特願平8-42151		(71) 出顧人		スプイルム株式会		
(22)出願日	平成8年(1996)2	月6日	(72)発明者	神奈川県根来の	表南足柄市中紹2 能力	10番地	
(31)優先権主張番号 (32)優先日	特願平7-210157 平7(1995)7月7	Ħ		神奈川県フイルム	表南足柄市中招2 以株式会社内	10番地	富士写真
(33) 優先権主張国 (31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国	日本(JP) 特廢平7-221186 平7(1995)8月8 日本(JP)	Ħ	(72)発明者		景南足柄市中招2 3.株式会社内	10番地	富士写真

(54) 【発明の名称】 ディスコティック液晶組成物及びそれを用いた光学的異方性材料、液晶表示素子

(57)【要約】

【課題】 液晶材料として液晶相の転移温度が低く、液晶相の状態を固定することができるディスコティック液晶組成物を提供すること。

【解決手段】 分子間あるいは分子内で新たな結合を 形成し得る置換基と複素芳香族環基を側鎖に有するディ スコティック液晶化合物からなる液晶組成物。または分 子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基と 複素芳香族環基を有するディスコティック液晶化合物と 分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基 と複素芳香族環基を有するディスコティック液晶でない 化合物から成る液晶組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも1種の分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を有する下記一般式

(1) で表される、少なくとも一種のディスコティック 液晶化合物から成る液晶組成物。

一般式(1)

【化1】

`

$$(R^{01}) n-k-D^{01}-(R^{01}) n$$

 R^{01} = $(L^{01}-Z^{01})$ - $(X^{01}-P^{01})$ t^{01} 式中、 D^{01} は分子の中心にあり、合計 n 個の置換基を放射状に配する基を表す。 P^{01} は分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を表す。 Z^{01} は複素芳香族環を表す。 L^{01} および X^{01} は連結基あるいは化学結合を表す。 R^{01} は各々独立に分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を含む置換基を表し、(n-k) 個の R^{01} は各々独立に重合性基を含まない置換基を表す。n、k、 t^{01} は整数を表す。

【請求項2】 分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基が、重合し得る置換基であることを特徴とする請求項1記載の液晶組成物。

【請求項3】 少なくとも1種の分子間あるいは分子内

式中、 P^{03} は分子間あるいは分子内で新足な結合を形成し得る置換基を含む置換基を表す。 Z^{03} は複素芳香族環を表す。 L^{03} および X^{03} は連結基あるいは化学結合を表す。 q^{03} は1から4の整数を表す。 q^{03} が1の時、 A^{03} は官能基を表す。 q^{03} が2以上の時、 A^{03} は有の基を表す。 t^{03} は整数を表す。

一般式(4)

【化4】

式中、P⁰⁴は分子間あるいば分子内で新たな結合を形成 し得る置換基を含む置換基を表す。X⁰⁴は連結基あるい は化学結合を表す。q⁰⁴は1から8の整数を表す。q⁰⁴ が1の時、A⁰⁴は官能基を表す。q⁰⁴が2以上の時、A ⁰⁴はq⁰⁴価の基を表す。

RO OR
RO OR
OR
OR

式中、 R^{11} 、 R^{12} は各々独立に水素原子またはメチル基を表し、 R^{13} は上記置換基P1を含むアルコキシ基を表す。置換基P1の R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} は各々独立に水素原

で新たな結合を形成し得る置換基を有する下記一般式 (2)で表される、少なくとも一種のディスコティック 液晶化合物及び下記一般式(3)もしくは一般式(4) で表される少なくとも一種の化合物から成る液晶組成 物。

一般式(2)

【化2】

$$(R^{02}, D^{02} - (R^{02}) n$$

 R^{02} = $(L^{02}-Z^{02})$ s 02 - $(X^{02}-P^{02})$ t 02 式中、 D^{02} は分子の中心にあり、合計 n 個の置換基を放射状に配する基を表す。 P^{02} は分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を含む置換基を表す。 Z^{02} は置換もしくは無置換のベンゼン環あるいは複素芳香族環を表す。 L^{02} および X^{02} は連結基あるいは化学結合を表す。(n-k) 個の R^{02} は各々独立に分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を含む置換基を表し、 R^{02} は各々独立に分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を含まない置換基を表す。 S^{02} は S^{02} な S^{02} な S^{02} は S^{02} な S^{02} な

【化3】

式中、P⁰³は分子間あるいは分子内で新足な結合を形成 - (X (請求頃4) t 分子間あるいは分子内で新たな結合を形し得る置換基を含む置換基を表す。 Z⁰³は複素芳香族環 成し得る置換基が、重合し得る置換基であることを特徴を表す。 L⁰³および X⁰³は連結基あるいは化学結合を表 とする請求項3記載の液晶組成物。

【請求項5】 ディスコティック液晶化合物の中心 D^{01} または D^{02} がトリフェニレン環であることを特徴とする 請求項1、2、3または4に記載の液晶組成物。

【請求項6】 下記一般式(5)、一般式(6)もしくは一般式(7)のいずれかで表される少なくとも一種のディスコティック液晶化合物及び下記一般式(8)、一般式(9)もしくは一般式(10)のいずれかで表される少なくとも一種の化合物からなることを特徴とする液晶組成物。

一般式(5)

【化5】

$$R = -C - R^{13} \qquad P1 = -(-0-)_{m} - C = C - R^{1}$$

$$R^{14} - R^{13} \qquad R^{15}$$

子またはアルキル基を表す。mは0または1を表す。 一般式(6)

【化6】

式中、 R^{21} 、 R^{22} は各々独立に水素原子またはメチル基を表し、 R^{23} は上記置換基P2を含むアルコキシ基を表す。置換基P2の R^{24} 、 R^{25} 、 R^{26} は各々独立に水素原

子またはアルキル基を表す。 一般式 (7) 【化7】

$$R0 \longrightarrow R^{33} \qquad P3 = -C \longrightarrow R^{34} \qquad R^{35}$$

$$R = -C \longrightarrow R^{31} \qquad R^{32} \qquad P3 = -C \longrightarrow R^{36}$$

式中、 R^{31} 、 R^{32} は各々独立に水素原子またはメチル基を表し、 R^{33} は上記置換基P3を含むアルコキシ基を表す。置換基P3の R^{34} 、 R^{35} 、 R^{36} は各々独立に水素原

子またはアルキル基を表す。 一般式 (8) 【化8】

$$A1 - ((L1 - Z1)_{*1} - (X1 - P4)_{*1})_{*1}$$

式中、P4は分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を含む置換基を表す。 Z1の点線で表される環は置換もしくは無置換のベンゼン環あるいは複素芳香族環を表す。 L1およびX1は連結基あるいは化学結合を表す。 q1は1から4の整数を表す。 q1が1の時、A1は官能基を表す。 q1が2以上の時、A1はq1価の基を表す。 s1は0または1を表し、t1は整数

を表す。 R^{41} 、 R^{42} は各々独立に水素原子またはメチル基を表す。 R^{43} は置換記P4を含むアルコキシ基を表す。 R^{44} 、 R^{45} 、 R^{46} は各々独立に水素原子またはアルキル基を表す。mはOまたは1を表す。

一般式(9) 【化9】

 $A2 - ((12-72)_{12} - (X2-P5)_{12})_{12}$

$$22 = 0 \xrightarrow{\parallel} \mathbb{R}^{53}$$

式中、P 5 は分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を含む置換基を表す。 Z 2 の点線で表される環は置換もしくは無置換のベンゼン環あるいは複素芳香族環を表す。 L 2 および X 2 は連結基あるいは化学結合を表す。 q 2 は 1 から 4 の整数を表す。 q 2 が 1 の時、A 2 は官能基を表す。 q 2 が 2 以上の時、A 2 は q 2 価の基を表す。 s 2 は 0 または 1 を表し、 t 2 は整数

0 $R^{5.5}$ を表す。 $R^{5.1}$ 、 $R^{5.2}$ は各々独立に水素原子またはメチル基を表す。 $R^{5.3}$ は置換基 $P^{5.6}$ を含むアルコキシ基を表す。 $R^{5.4}$ 、 $R^{5.5}$ 、 $R^{5.6}$ は各々独立に水素原子またはアルキル基を表す。

一般式(10)

【化10】

$$A3 - ((L3-23)_{53} - (X3-P6)_{13})_{93}$$

$$Z3 = C \xrightarrow{|||} R^{63}$$

式中、P6は分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を含む置換基を表す。Z3の点線で表される環は置換もしくは無置換のベンゼン環あるいは複素芳香族環を表す。L3およびX3は連結基あるいは化学結合を表す。q3は1から4の整数を表す。q3が1の時、A3は官能基を表す。q3が2以上の時、A3はq3価の基を表す。s3は0または1を表し、t3は整数を表す。R⁶¹、R⁶²は各々独立に水素原子またはメチル基を表す。R⁶³は置換基P6を含むアルコキシ基を表す。R⁶⁴、R⁶⁵、R⁶⁶は各々独立に水素原子またはアルキル基を表す。

【請求項7】 請求項1乃至請求項6に記載の液晶組成物構成分子の分子間あるいは分子内で新たな結合を形成せしめて得られた組成物から成る光学異方性材料。

【請求項8】 少なくとも片方の界面が気相と接した状態を経て形成されたことを特徴とする請求項7記載の光学異方性材料。

【請求項9】 分子の分子内で新たに形成された結合 が、重合によるものであることを特徴とする、請求項7 または請求項8記載の光学異方性材料。

【請求項10】 液晶セル、偏光板及び請求項7乃至請求項9に記載の光学的異方性材料を用いた液晶表示素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は液晶材料として有用な液晶組成物またはそれらより成る光学異方性材料及び液晶表示素子に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、液晶表示素子はワードプロセッサー、パーソナルコンピューター、テレビなどに広く用いられるようになり、それに関連する素材、装置などの産業活動が活発に行われている。液晶表示材料の根本をなす素材である液晶化合物についても活発な開発研究が行われ、数多くの化合物が開発されてきた。これらの化合物は、表示素子に限らず種々の用途の開発に向け利用が考えられている。従来からよく知られ、よく利用されている棒状の液晶化合物に加え、最近では円盤状の液晶化合物、いわゆるディスコティック液晶化合物が注目を浴びるようになった。

【0003】ディスコティック液晶化合物として代表的なものは、C. Destradeらの研究報告、Mol. Cryst. Liq. Cryst. 71巻、111頁 (1981年) に記載されているように、例えばベン

$$P6 = -C - C - C - R^{66}$$

ゼン誘導体、トリフェニレン誘導体、トルキセン誘導体、フタロシアニン誘導体、さらにB. Kohneらの研究報告、Angew. Chem. 96巻、70頁(1984年)に記載されたシクロヘキサン誘導体、J. M. Lehnらの研究報告、J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1794頁(1985年)やJ. Zhang、J. S. Mooreらの研究報告、J. Am. Chem. Soc., 116巻、2655頁(1994年)に記載された種々のマクロサイクレン誘導体などが挙げられ、一般的にこれらを分子の中心の母核とし、直鎖のアルキル基やアルコキシ基、置換ベンゾイルオキシ基等がその側鎖として放射状に置換した構造である。

【0004】ディスコティック液晶相は、円板状分子の中心コアが分子間力で柱状に積み重なった柱状相(columnar phase)と、円板状分子が乱雑に凝集したディスコティックネマティック相と、カイラルディスコティックネマティック相に大別できることが知られている。しかし、W. H. de jeu著のPhysical properties of liquid crystalline materials (1980 by Gordon and Breach, Science Publishers) に記載されているように、柱状相はしばしば見出されるが、ディスコティックネマティック相は稀にしか見出されていない。

【0005】また、本発明のトリフェニレン系ディスコティック液晶が負の複屈折を有することは、B. Moureyらの研究報告〔Mol. Cryst. Liq. Cryst., 84巻, 193頁(1982年)〕で明かにされているが、この性質を光学補償シートとして応用するためには、その薄膜を構成する分子全体を室温状態で統計的に一方向に並べることが必要である。しかも、ディスコティック液晶は従来の棒状分子からなる液晶と同様に、微視的には特定の方向性をもった配向領域(ドメイン)で構成され、巨視的には光学的異方性を示さないいわゆるマルチドメインを形成するという性質があるため、多くの場合にその薄膜は光学補償シートに利用できるほどの好ましい光学的特性を示さない。

【0006】ところで、液晶の代表的な構造である棒状の化合物において知られているように、その構造の微妙な違いで、形成される液晶相および各相間の転移温度はしばしば著しく変化する。このことは、棒状液晶化合物に限られることではなく、ディスコティック液晶化合物においても同様である。このような相転移温度の変化は

ず重要である。必要とする液晶相、各相間の転移温度 は、目的とする素子によって異なり、従って多種多様な 化合物を用意することにより初めて選択の幅を広げるこ とができ、種々の目的に対応することが可能になる。ま た、必要とする液晶相での分子配列を固定するために重 合可能な官能基をその分子内に導入した化合物を提供す ることは、実用的な面からも非常に重要なことである。 【0007】しかしながら、ディスコティック液晶化合 物においては、未だ多くの化合物が知られるには至って おらず、優れた混合物についてもあまり知られていな い。このことは特に魅力のある化合物であるトリフェニ レン誘導体においても同じであり、C. Destrad eら著、J. Phsique, 40巻、4号、C3-1 7 (1979) およびC. Vauchierら著、Mo l. Cryst. Liq. Cryst. 66巻、103 頁(1981年)に数例記載されているのみであり、更 に有用な混合物の発見が望まれている。

化合物の混合によっても生じることが知られており、従

って優れた混合物の発見もまた新規化合物の発見に劣ら

[0008]

Ø.

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は液晶材料として有用なディスコティック液晶性を示 し、液晶相の転移温度が低く、液晶相での分子配列を固 定することができる新規な液晶組成物を提供することに あり、更にそれらより成る光学異方性材料とそれらを用 いた液晶表示素子用位相差膜を提供することにある。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、鋭意研究 を重ねた結果、下記の液晶組成物により本発明の目的が 達成できることを見いだした。

(1) 少なくとも1種の分子間あるいは分子内で新た な結合を形成し得る置換基を有する下記一般式(1)で 表される、少なくとも一種のディスコティック液晶化合 物から成る液晶組成物。

一般式(1)

[0010]

【化11】

 $(R^{01}) n-k-D^{01}-(R^{01}) n$

 $R^{01} = (L^{01} - Z^{01}) - (X^{01} - P^{01}) t^{01}$

【0015】式中、P⁰³は分争間あるいは分子内を新た一(X⁰³-P⁸³) t⁰³) q⁰³ な結合を形成し得る置換基を含む置換基を表す。 Z⁰³は 複素芳香族環を表す。 L⁰³およびX⁰³は連結基あるいは 化学結合を表す。 q ⁰³は 1 から 4 の整数を表す。 q ⁰³が 1の時、A⁰³は官能基を表す。 q⁰³が 2以上の時、A⁰³ は g ⁰³ 価の基を表す。 t ⁰³ は整数を表す。

一般式(4)

[0016]

【化14】

【0011】式中、Dolは分子の中心にあり、合計n個 の置換基を放射状に配する基を表す。 P⁰¹は分子間ある いは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を表す。Z ⁰¹は複素芳香族環を表す。 L⁰¹およびX⁰¹は連結基ある いは化学結合を表す。R⁰¹は各々独立に分子間あるいは 分子内で新たな結合を形成し得る置換基を含む置換基を 表し、(n-k) 個のR⁰¹, は各々独立に重合性基を含 まない置換基を表す。n、k、t⁰¹は整数を表す。

- (2) 分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得 る置換基が、重合し得る置換基であることを特徴とする 前記(1)項記載の液晶組成物。
- 少なくとも1種の分子間あるいは分子内で新た な結合を形成し得る置換基を有する下記一般式(2)で 表される、少なくとも一種のディスコティック液晶化合 物及び下記一般式(3)もしくは一般式(4)で表され る少なくとも一種の化合物から成る液晶組成物。

一般式(2)

[0012]

【化12】

 $(R^{02},) n-k-D^{02}-(R^{02}) n$

 $R^{02} = (L^{02} - Z^{02}) s^{02} - (X^{02} - P^{02}) t^{02}$ 【0013】式中、Do2は分子の中心にあり、合計n個 の置換基を放射状に配する基を表す。 P⁰²は分子間ある いは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を含む置換 基を表す。Z⁰²は置換もしくは無置換のベンゼン環ある いは複素芳香族環を表す。L⁰²およびX⁰²は連結基ある いは化学結合を表す。 (n-k) 個のR⁰²は各々独立に 分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基 を含む置換基を表し、R⁰²、は各々独立に重合性基を含 まない置換基を表す。 s 02 は 0 または 1 を表し、 n 、 k、t⁰²は整数を表す。

一般式(3)

[0014]

【化13】

【0017】会中、自然分子間あるいは分子内で新た な結合を形成し得る置換基を含む置換基を表す。X⁰⁴は 連結基あるいは化学結合を表す。 q 04 は 1 から 8 の整数 を表す。 q 04 が 1 の時、 A 04 は官能基を表す。 q 04 が 2 以上の時、A⁰⁴は q⁰⁴価の基を表す。

(4) 分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得 る置換基が、重合し得る置換基であることを特徴とする 前記(3)記載の液晶組成物。

- (5) ディスコティック液晶化合物の中心 D^{01} または D^{02} がトリフェニレン環であることを特徴とする前記
- (1) 項ないし(4)項に記載の液晶組成物。
- (6) 下記一般式(5)、一般式(6)もしくは一般式(7)のいずれかで表される少なくとも一種のディスコティック液晶化合物及び下記一般式(8)、一般式

(9) もしくは一般式 (10) のいずれかで表される少なくとも一種の化合物からなることを特徴とする液晶組成物。

一般式(5)

[0018]

【化15】

$$R0 \longrightarrow R^{14}$$

$$R = -C \longrightarrow R^{13}$$

$$R^{14} \longrightarrow R^{16}$$

$$R^{16} \longrightarrow R^{16}$$

$$R^{16} \longrightarrow R^{16}$$

【0019】式中、 R^{11} 、 R^{12} は各々独立に水素原子またはメチル基を表し、 R^{13} は上記置換基P1を含むアルコキシ基を表す。置換基P1の R^{14} 、 R^{15} 、 R^{16} は各々独立に水素原子またはアルキル基を表す。mは0または

1を表す。 一般式(6) 【0020】 【化16】

【0021】式中、 R^{21} 、 R^{22} は各々独立に水素原子またはメチル基を表し、 R^{23} は上記置換基P2を含むアルコキシ基を表す。置換基P2の R^{24} 、 R^{25} 、 R^{26} は各々独立に水素原子またはアルキル基を表す。

一般式(7) 【0022】 【化17】

$$R0 \longrightarrow 0R$$

$$R = -C \longrightarrow -R^{33}$$

$$R^{34} \longrightarrow R^{35}$$

$$R^{35} \longrightarrow 0$$

$$R^{34} \longrightarrow R^{35}$$

$$R^{35} \longrightarrow 0$$

$$R^{35} \longrightarrow 0$$

【0023】式中、R³¹、R³²は各々独立に水素原子またはメチル基を表し、R³³は上記置換基P3を含むアルコキシ基を表す。置換基P3のR³⁴、R³⁵、R³⁶は各々独立に水素原子またはアルキル基を表す。

一般式(8) 【0024】 【化18】

$$A1 - [(L1-21)_{*1} - (X1-P4)_{*1}]_{*1}$$

$$Z1 = C \xrightarrow{||} R^{43}$$

$$R^{41} R^{42}$$

R*1 K*1 K*1 (10025) 式中、P4は分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を含む置換基を表す。 Z1の

$$P4 = -(0)_{m} - C = C - R^{46}$$

点線で表される環は置換もしくは無置換のベンゼン環あるいは複素芳香族環を表す。 L1およびX1は連結基あ

るいは化学結合を表す。q1は1から4の整数を表す。q1が1の時、A1は官能基を表す。q1が2以上の時、A1はq1価の基を表す。s1は0または1を表し、t1は整数を表す。 R^{41} 、 R^{42} は各々独立に水素原子またはメチル基を表す。 R^{43} は置換記P4を含むアル

コキシ基を表す。 R⁴⁴、 R⁴⁵、 R⁴⁶は各々独立に水素原 子またはアルキル基を表す。 mは O または 1 を表す。

一般式(9)

[0026]

【化19】

$$A2 - \{(L2 - Z2)_{52} - (X2 - P5)_{12}\}_{32}$$

$$Z2 = C \xrightarrow{\downarrow} R^{53}$$

R⁵¹ R⁵² 【0027】式中、P5は分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を含む置換基を表す。 Z2の点線で表される環は置換もしくは無置換のベンゼン環あるいは複素芳香族環を表す。 L2およびX2は連結基あるいは化学結合を表す。 q2は1から4の整数を表す。 q2が1の時、A2は官能基を表す。 q2が2以上の時、A2はq2価の基を表す。 s2は0または1を表

$$P5 = -0 - C - C = C - R^{56}$$

$$0 \quad R^{57}$$

し、t 2は整数を表す。 R^{51} 、 R^{52} は各々独立に水素原子またはメチル基を表す。 R^{53} は置換基P 5を含むアルコキシ基を表す。 R^{54} 、 R^{55} 、 R^{56} は各々独立に水素原子またはアルキル基を表す。

一般式(10)

[0028]

【化20】

$$A3 - ((L3 - Z3)_{*3} - (X3 - P6)_{*3})_{*3}$$

$$Z3 = C - \frac{1}{100} R^{63}$$

$$R^{61} R^{63}$$

【0029】式中、P6は分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を含む置換基を表す。 Z3の点線で表される環は置換もしくは無置換のベンゼン環あるいは複素芳香族環を表す。 L3およびX3は連結基あるいは化学結合を表す。 q3は1から4の整数を表す。 q3が1の時、A3は官能基を表す。 q3が2以上の時、A3はq3価の基を表す。 s3は0または1を表し、t3は整数を表す。 R⁶¹、R⁶²は各々独立に水素原子またはメチル基を表す。 R⁶³は置換基P6を含むアルコキシ基を表す。 R⁶⁴、R⁶⁵、R⁶⁶は各々独立に水素原子またはアルキル基を表す。

- (7) 前記(1)項乃至(6)項に記載の液晶組成物 構成分子の分子間あるいは分子内で新たな結合を形成せ しめて得られた組成物から成る光学異方性材料。
- (8) 少なくとも片方の界面が気相と接した状態を経て形成されたことを特徴とする前記(7)記載の光学異方性材料。
- (9) 分子の分子内で新たに形成された結合が、重合によるものであることを特徴とする、前記(7)または(8)記載の光学異方性材料。
- (10) 液晶セル、偏光板及び前記(7) 項乃至前記
- (9) 項に記載の光学的異方性材料を用いた液晶表示素 子。

【0030】以下、本発明についてより詳細に説明する。本発明の分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基としては、同種の官能基間で結合を形成し

$$P6 = -C - C - C - R^{66}$$

得るもの、および異種の官能基間で結合を形成し得るものがある。例えばS. R. サンドラーおよびW. カロー(S. R. Sandler, W. Karo) 著、オーガニック ファンクショナル グループ プレパレーションズ (Ogan ic Functional Group Preparations) 第1巻および第2巻 (アカデミックプレス社、ニューヨーク、ロンドン

1968年刊) に記載の置換基を挙げることができる。それらのうち好ましくは重合し得る置換基であり、例えば多重結合 (構成原子は、炭素原子、非炭素原子のいずれでもよい)、オキシラン、アジリジンなどの複素小貝環が挙げられ、さらに好ましくはR. A. M. Hik met らの研究報告 [Macromolecules, 25巻, 4194頁(1992)]及び [Polymer, 34巻, 8号, 1763頁(1993年)]、D. J. Broer らの研究報告 [Macromolecules, 26巻, 1244頁(1993)] に記載されているように、二重結合すなわちアクリル基、ビニルエーテル基およびエポキシ基である。

【0031】ディスコティック液晶化合物はその母核に 円盤状の分子部分を有することを特徴とする。側鎖部を 除いた母核部分の円盤状の形態的特徴は例えば、その原 形化合物である水素置換体について、以下のように表現 され得る。まず、分子の大きさを以下のようにして求め る。

1) 該分子につき、できる限り平面に近い、好ましくは平面分子構造を構築する。この場合、結合距離、結合角としては、軌道の混成に応じた標準値を用いる事が好ま

しく、例えば日本化学会編、化学便覧改訂 4 版基礎編、 第 I I 分冊 1 5 章 (1993年刊 丸善)を参照するこ とができる。

7

₹,

- 2) 前記1) で得られた構造を初期値として、分子軌道 法や分子力場法にて構造最適化する。方法としては例え ば、Gaussian92、MOPAC93、CHAR Mm/QUANTA、MM3が挙げられ、好ましくはG aussian92である。
- 3) 構造最適化によって得られた構造の重心を原点に移動させ、座標軸を慣性主軸(慣性テンソル楕円体の主軸)にとる。
- 4) 各原子にファンデルワールス半径で定義される球を付与し、これによって分子の形状を記述する。
- 5) ファンデルワールス表面上で各座標軸方向の長さを計測し、それらそれぞれを a、 b、 c と する。以上の手順により求められた a、 b、 c を も ちいて円盤状の形態を定義すると、 a ≥ b > c かつ a ≥ b ≥ a / 2、好ましくは a ≥ b > c かつ a ≥ b ≥ 0. 7 a と表すことができる。また、b / 2 > c であることが好ましい。また具体的化合物として挙げると、例えば日本化学会編、季刊化学総説No. 22「液晶の化学」第5章、第10章2節(1994年刊 学会出版センター)、C. Destradeらの研究報告、Mol. Cryst. Liq. Cryst. 71巻、111頁(1981年)、B. Kohneらの研究報告、Angew. Chem. 96巻、70頁(1984年)、J. M. Leh

nらの研究報告、J. Chem. Soc. Chem. C

ommun., 1794頁(1985年)、J. Zhang、J. S. Mooreらの研究報告、J. Am. Chem. Soc., 116巻、2655頁(1994年)に記載の母核化合物の誘導体が挙げられる。例えば、ベンゼン誘導体、トリフェニレン誘導体、トルキセン誘導体、フタロシアニン誘導体、ポルフィリン誘導体、アントラセン誘導体、アザクラウン誘導体、シクロヘキサン誘導体、タージケトン系金属錯体誘導体、ヘキサエチニルベンゼン誘導体、ジベンゾピレン誘導体、コロネン誘導体およびフェニルアセチレンマクロサイクルの誘導体が挙げられる。さらに、日本化学会編、"化学総説No. 15 新しい芳香族の化学"(1977年東京大学出版会刊)に記載の環状化合物およびそれらの複素原子置換等電子構造体を挙げることができる。また、上記金属錯体の場合と同様に、水素結合、配位結合

して好ましくは、ディスコティックネマティック (N_D) 相を形成するものであり、特に好ましくはトリフェニレンおよびトルキセンが挙げられる。側鎖として

等により複数の分子の集合体を形成して円盤状の分子と

なるものでもよい。これらを分子の中心の母核とし、直

鎖のアルキル基やアルコキシ基、置換ベンゾイルオキシ

基等がその側鎖として放射状に置換された構造によりデ

ィスコティック液晶化合物が形成される。母核化合物と

は、例えばアルキル基、アルコキシ基、アルキルチオ 基、アシルオキシ基が挙げられ、側鎖中にアリール基、 複素環基を含んでいても良い。また、C. Hansc h、A. Leo、R. W. Taft著、ケミカルレビュ 一誌(Chem. Rev.) 1991年、91巻、16 5-195ページ(アメリカ化学会)に記載されている 置換基で置換されていてもよく、代表例としてアルコキ シ基、アルキル基、アルコキシカルボニル基、ハロゲン 原子が挙げられる。更に側鎖中に、例えばエーテル基、 エステル基、カルボニル基、チオエーテル基、スルホキ シド基、スルホニル基、アミド基のような官能基を有し ていても良い。以下、側鎖について詳細に説明する。

【0032】側鎖部分としては、例えばアルカノイルオ キシ基(例えば、ヘキサノイルオキシ、ヘプタノイルオ キシ、オクタノイルオキシ、ノナノイルオキシ、デカノ イルオキシ、ウンデカノイルオキシ)、アルキルスルホ ニル基(例えば、ヘキシルスルホニル、ヘプチルスルホ ニル、オクチルスルホニル、ノニルスルホニル、デシル スルホニル、ウンデシルスルホニル)、アルキルチオ基 (例えば、ヘキシルチオ、ヘプチルチオ、ドデシルチ オ)、アルコキシ基(例えば、プトキシ、ペンチルオキ シ、ヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキ シ、ノニルオキシ、デシルオキシ、ウンデシルオキ シ)、2-(4-アルキルフェニル)エチニル基(例え ば、アルキル基としてメチル、エチル、プロピル、ブチ ル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニ ル)、末端ビニルアルコキシ基(例えば、4ービニルブ トキシ、5ービニルペンチルオキシ、6ービニルヘキシ ルオキシ、7ービニルヘプチルオキシ、8ービニルオク チルオキシ、9ーピニルノニルオキシ)、4ーアルコキ シフェニル基(例えばアルコキシ基として、前述のアル コキシ基で挙げたもの)、アルコキシメチル基(例えば アルコキシ基として、前述のアルコキシ基で挙げたも の)、アルキルチオメチル基(例えばアルキルチオ基と して、前述のアルキルチオ基で挙げたもの)、2ーアル キルチオメチル(例えばアルキルチオ基として、前述の アルキルチオ基で挙げたもの)、2ーアルキルチオエト キシメチル (例えばアルキルチオ基として、前述のアル キルチオ基で挙げたもの)、2ーアルコキシエトキシメ チル基(例えばアルコキシ基として、前述のアルコキシ 基で挙げたもの)、2ーアルコキシカルボニルエチル基 (例えばアルコキシ基として、前述のアルコキシ基で挙 げたもの)、コレステリルオキシカルボニル、βーシト ステリルオキシカルボニル、4ーアルコキシフェノキシ カルボニル基(例えばアルコキシ基として、前述のアル コキシ基で挙げたもの)、4ーアルコキシベンゾイルオ キシ基(例えばアルコキシ基として、前述のアルコキシ 基で挙げたもの)、4ーアルキルベンゾイルオキシ基 (例えばアルキルシ基として、前述ので2ー(4ーアル

キルフェニル) エチニル基挙げたもの)、4ーアルコキ

シベンソイル基 (例えばアルコキシ基として、前述のアルコキシ基で挙げたもの) が挙げられる。

÷

【0033】また、前述のもののうち、フェニル基は他のアリール基(例えば、ナフチル基、フェナントリル基、アントラセン基)でもよいし、また前述の置換基に加えて更に置換されてもよい。また、該フェニル基は複素芳香環(例えば、ピリジル基、ピリミジル基、トリアジニル基、チェニル基、フリル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、トリアゾリル基、チアジアリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、チアジアリル基、オキサジアゾリル基、キノリル基、イソキノリル基)であってもよい。

【0034】本発明における一般式(5)、一般式

(6) あるいは一般式 (7) で表される化合物と一般式 (8)、一般式 (9) あるいは一般式 (10) で表される化合物との組成物における混合比は、好ましくは一般式 (5)、一般式 (6) あるいは一般式 (7) で表される化合物の含有量として重量当り50%以上、100%未満であり、さらに好ましくは60%以上、100%未満である。

【0035】混合物の作製方法としては例えば、両者を 乳鉢、ボールミール、ペイントシェーカー等を用いて混 合する。あるいは両者を加熱溶融した液体状態で撹はん し混合する。更には両者を溶媒を用いて溶液とした後混 合する方法が挙げられる。溶液法に於いて用いることの 可能な溶媒は例えば、N, Nージメチルホルムアミド

(DMF)、ジメチルスルホキシド (DMSO)などの極性溶媒から、ベンゼンやヘキサンなどの非極性溶媒までの範囲から選ぶことができる。ベンゼンやヘキサンなどの非極性溶媒、ジクロロメタン、クロロホルムなどのハロゲン化溶媒、酢酸メチル、酢酸プチルなどのエステル類、アセトン、メチルエチルケトンなどのケトン類、テトラヒドロフラン、1,2ージメトキシエタンなどのエーテル類が好ましく、混合溶媒を用いることもできる。中でもハロゲン化溶媒およびケトン類が好ましい。

【0036】以下に、一般式(1)について、詳細に説明する。置換基を放射状に配する基D⁰¹は、例えばベンゼン環、シクロヘキサン環、トリフェニレン環、トルキセン環、フタロシアニン環、アザクラウン環、アセチレンマクロサイクロ環が挙げられる。P⁰¹は各々独立に分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を表し、好ましいものとして例えば、イソシアナート基、チオイソシアナート基、アクリロイル基、メタクリロイル基、ビニル基、ビニル本キシ基、エチニル基、ホルミル基が挙げられる。

【0037】Z⁰¹は置換または無置換の複素芳香族環 (例えば、ピリジル基、ピリミジル基、トリアジニル 基、チエニル基、フリル基、ピロリル基、ピラゾリール 基、イミダゾリル基、トリアゾリル基、チアゾリル基、 イミダゾリル基、オキサゾリル基、チアジアリル基、オ キサジアゾリル基、キノリル基、イソキノリル基)を表 す。

【0038】L⁰¹は連結基あるいは化学結合を表し、例 えばアルキレン基(例えばエチレン、プロピレン、ブチ レン、ペンチレン、ヘキシレン、ヘプチレン、オクチレ ン、ノニレン)、アルキレンオキシ基(例えば、エチレ ンオキシ、プロピレンオキシ、ブチレンオキシ、ペンチ レンオキシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシ、オ クチレンオキシ、ノニレンオキシ)、0または25個ま での炭素原子を有する2価の基〔例えば、-O-、-S -, -C (O) -, -O-C (O) -, -S (C=S) -' -O-C (O) -O-' -C (O) -O-C (O) -, -C (O) NR^{o} -, $-NR^{o}$ -, $-NR^{o}$ (O) NR-(Roは水素原子または低級アルキル基である) が挙げられる〕である。X⁰¹はZ⁰¹とP⁰¹を連結する基 あるいは化学結合を表し、例えば、アルキレン基(例え ばエチレン、プロピレン、プチレン、ペンチレン、ヘキ シレン、ヘプチレン、オクチレン、ノニレン)、アルキ レンオキシ基(例えば、エチレンオキシ、プロピレンオ キシ、プチレンオキシ、ペンチレンオキシ、ヘキシレン オキシ、ヘプチレンオキシ、オクチレンオキシ、ノニレ ンオキシ)。R⁰¹, は各々独立に重合性基を含まない官 能基を表す。一般的には、アルキル基、アルコキシ基、 オリゴオキシエチレン基、アシル基、アシルオキシ基、 ベンゾイルオキシ基が好ましく用いられる。しかし、隣 接するR⁰¹、が互いに連結して環を形成し、放射状に1 ないし2本の側鎖が置換した構造でもよい。n、k(n ≥k) は1から12の整数表し、t⁰¹は1から5の整数 を表す。

【0039】以下に、一般式(2)について、詳細に説明する。置換基を放射状に配する基D⁰²は、例えばベンゼン環、シクロヘキサン環、トリフェニレン環、トルキセン環、フタロシアニン環、アザクラウン環、アセチレンマクロサイクロ環が挙げられる。P⁰²は各々独立に分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を表し、好ましくは例えば、イソシアナート基、チオイソシアナート基、アクリロイル基、メタクリロイル基、ビニル基、ビニルオキシ基、エチニル基、ホルミル基が挙げられる。

【0040】 2⁰²は置換もしくは無置換のベンゼン環あるいは複素芳香環(例えば、ピリジル基、ピリミジル基、トリアジニル基、チエニル基、フリル基、ピロリル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、トリアゾリル基、チアゾリル基、イミダゾリル基、オキサゾリル基、チアジアリル基、オキサジアゾリル基、キノリル基、イソキノリル基)を表す。

【0041】L⁰²は連結基あるいは化学結合を表し、例 えばアルキレン基 (例えばエチレン、プロピレン、プチ レン、ペンチレン、ヘキシレン、ヘプチレン、オクチレ ン、ノニレン)、アルキレンオキシ基 (例えば、エチレ

ンオキシ、プロピレンオキシ、ブチレンオキシ、ペンチ レンオキシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシ、オ クチレンオキシ、ノニレンオキシ)、0または25個ま での炭素原子を有する2価の基〔例えば、-O-、-S -, -C (O) -, -O-C (O) -, -S (C=S) -, -O-C (O) -O-, -C (O) -O-C (O) -, -C (O) NR^{0} -, $-NR^{0}$ -, $-NR^{0}$ (O) NR- (Ro は水素原子または低級アルキル基である) が挙げられる〕である。X⁰²はZ⁰²とP⁰²を連結する基 あるいは化学結合を表し、例えば、アルキレン基(例え ばエチレン、プロピレン、ブチレン、ペンチレン、ヘキ シレン、ヘプチレン、オクチレン、ノニレン)、アルキ レンオキシ基(例えば、エチレンオキシ、プロピレンオ キシ、プチレンオキシ、ペンチレンオキシ、ヘキシレン オキシ、ヘプチレンオキシ、オクチレンオキシ、ノニレ · ンオキシ)。 (n-k) 個のR⁰² は各々独立に重合性 基を含まない官能基を表す。一般的には、アルキル基、 アルコキシ基、オリゴオキシエチレン基、アシル基、ア シルオキシ基、ベンゾイルオキシ基が好ましく用いられ る。しかし、隣接するR⁰²、が互いに連結して環を形成 し、放射状に1ないし2本の側鎖が置換した構造でもよ い。s⁰²は0または1を表し、n、k (n≥k) は1か ら12の整数を表し、t⁰²は1から5の整数を表す。

•

【0042】次に、一般式(3)について、詳細に説明 する。式中、A⁰³は官能基〔水素原子、置換または無置 換のアルキル基(例えばメチル、エチル、n-プロピ ル、イソプロピル、nープチル、ペンチル、ヘキシル、 ヘプチル、オクチル、ノニル、2ークロロエチル、3ー メトキシエチル、メトキシエトキシエチル、2ーヒドロ キシエチル、3ーヒドロキプロピル)、アルコキシ基 (例えば、メトキシ基、エトキシ基、nープロポキシ基 またはnープトキシ基)、アルケニル基、アルキニル 基、アリール基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、 ヒドロキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、ア リールチオ基、アシルオキシ基、スルホニルオキシ基、 アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、カル ボンアミド基、スルホンアミド基、オキシカルボニルア ミノ基、オキシスルホニルアミノ基、ウレイド基、アシ ル基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、スルホニ ル基、スルフィニル基、オキシスルフィニル基またはス ルファモイル基が挙げられる〕を表す。

【0043】P⁰³は各々独立に分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を表し、好ましくは例えば、イソシアナート基、チオイソシアナート基、アクリロイル基、メタクリロイル基、ビニル基、ビニルオキシ基、エチニル基、ホルミル基が挙げられる。

【0044】 Z⁰³は置換もしくは無置換の複素芳香族環 (例えば、ピリジル基、ピリミジル基、トリアジニル 基、チエニル基、フリル基、ピロリル基、ピラブリル 基、イミダブリル基、トリアブリル基、チアブリル基、

イミダゾリル基、オキサゾリル基、チアジアリル基、オ キサジアソリル基、キノリル基、イソキノリル基)を表 す。L⁰³は連結基あるいは化学結合を表し、例えばアル キレン基(例えばエチレン、プロピレン、ブチレン、ペ ンチレン、ヘキシレン、ヘプチレン、オクチレン、ノニ レン)、アルキレンオキシ基(例えば、エチレンオキ シ、プロピレンオキシ、ブチレンオキシ、ペンチレンオ キシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシ、オクチレ ンオキシ、ノニレンオキシ)、0または25個までの炭 秦原子を有する2価の基〔例えば、-O-、-S-、-O-C (O) -O-' -C (O) -O-C (O) -' -C (O) NR^{o} -, $-NR^{o}$ -, $-NR^{o}$ (O) NR-(Ro は水素原子または低級アルキル基である)が挙げ られる]である。X⁰³は連結基あるいは化学結合を表 し、例えば、アルキレン基(例えばエチレン、プロピレ ン、ブチレン、ペンチレン、ヘキシレン、ヘプチレン、 オクチレン、ノニレン)、アルキレンオキシ基(例え ば、エチレンオキシ、プロピレンオキシ、ブチレンオキ ・シ、ペンチレンオキシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレン オキシ、オクチレンオキシ、ノニレンオキシ)である。 q⁰³は1から4の整数を表す。q⁰³が1の時、A⁰³は官 能基を表す。 q o3 が 2 以上の時、A o3 は q o3 価の基を表 す。 t⁰³は1から5の整数を表す。

【0045】次に、一般式(4)について、詳細に説明 する。式中、A⁰⁴は官能基〔水素原子、置換または無置 換のアルキル基(例えばメチル、エチル、nープロピ ル、イソプロピル、nーブチル、ペンチル、ヘキシル、 ヘプチル、オクチル、ノニル、2ークロロエチル、3ー メトキシエチル、メトキシエトキシエチル、2ーヒドロ キシエチル、3-ヒドロキプロピル)、アルコキシ基 (例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基 またはn-ブトキシ基)、アルケニル基、アルキニル 基、アリール基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、 ヒドロキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、ア リールチオ基、アシルオキシ基、スルホニルオキシ基、 アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、カル ボンアミド基、スルホンアミド基、オキシカルボニルア ミノ基、オキシスルホニルアミノ基、ウレイド基、アシ ル基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、スルホニ ル基、スルフィニル基、オキシスルフィニル基またはス ルファモイル基が挙げられる〕を表す。

【0046】P⁰⁴は各々独立に分子間あるいは分子内で新たな結合を形成し得る置換基を表し、好ましくは例えばイソシアナート基、チオイソシアナート基、アクリロイル基、メタクリロイル基、ビニル基、ビニルオキシ基、エチニル基、ホルミル基が挙げられる。

【0047】X⁰⁴は連結基あるいは化学結合を表し、例 えば、アルキレン基(例えばエチレン、プロピレン、ブ チレン、ペンチレン、ヘキシレン、ヘプチレン、オクチ レン、ノニレン)、アルキレンオキシ基(例えば、エチレンオキシ、プロピレンオキシ、ブチレンオキシ、ペンチレンオキシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシ、オクチレンオキシ、ノニレンオキシ)である。 q^{04} は1から8の整数を表す。 q^{04} が1の時、 A^{04} は官能基を表す。 q^{04} が2以上の時、 A^{04} は q^{04} 価の基を表す。

j

【0048】次に、一般式(5)について、詳細に説明する。 R^{11} 、 R^{12} は、各々独立に水素原子またはメチル基を表す。mが0の時は、置換基P1は不飽和の二重結合基を表す。その置換基 R^{14} 、 R^{15} は、各々独立に水素原子、アルキル基(例えばメチル、エチル、n-プロピル、1-プロピル、1-プチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、 R^{14} がメチル基で R^{15} が水素原子、または R^{14} 、 R^{15} が共に水素原子の組み合わせが好ましい。

【0049】置換基R¹⁶は水素原子、置換または無置換のアルキル基(例えばメチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、nープチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、2ークロロエチル、3ーメトキシエチル、メトキシエトキシエチルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、水素原子、低級アルキル基が好ましく、さらに水素原子が好ましい。

【0050】その末端置換基P1が置換して成るアルコキシ残基は、アルキレンオキシ基(例えばエチレンオキシ、プロピレンオキシ、ブチレンオキシ、ペンチレンオキシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシなどのアルキレンオキシ基、またエチレンオキシエトキシなどのエーテル結合を含む置換アルキレンオキシ基)を表す。但し、末端置換基P1が直接芳香環に結合してもよい。

【0051】 mが1の時は、 R^{13} の末端置換基P1はいわゆるビニルエーテル基を表す、その置換基P1の置換基 R^{14} 、 R^{15} は、各々独立に水素原子、アルキル基(例えばメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-プチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、 R^{14} がメチル基で R^{15} が水素原子、または R^{14} 、 R^{15} が共に水素原子の組み合わせが好ましい。

【0052】置換基R¹⁶は水素原子、置換または無置換のアルキル基(例えばメチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、nーブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、2ークロロエチル、3ーメトキシエチル、メトキシエトキシエチルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、水素原子、低級アルキル基が好ましく、さらに水素原子が好ましい。従って、置換基P1としては、一般には重合活性の高い官能基である

無置換のビニルオキシ基が好ましく用いられる。

【0053】その末端置換基P1が置換して成るアルコキシ残基は、アルキレンオキシ基(例えばエチレンオキシ、プロピレンオキシ、プチレンオキシ、ペンチレンオキシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシ)、アルキレンオキシ置換アルコキシ基(例えばエチレンオキシエトキシ)を表す。

【0054】次に、一般式(6)について、詳細に説明する。R²¹、R²²は、各々独立に水素原子またはメチル基を表す。R²³の末端置換基P2はいわゆるアクリル基を表す。その置換基P2の置換基R²⁴、R²⁵は、各々独立に水素原子、アルキル基(例えばメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、R²⁴がメチルでR²⁵が水素原子、またはR²⁴、R²⁵が共に水素原子の組み合わせが好ましい。

【0055】置換基R²⁶は水素原子、置換または無置換のアルキル基(例えばメチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、nープチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、2ークロロエチル、3ーメトキシエチル、メトキシエトキシエチルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、水素原子が好ましい。従って、置換基P2としては、一般には無置換のアクリルオキシ基、メタクリルオキシ基、クロトニルオキシなどの重合活性の高い官能基が好ましく用いられる。

【0056】その末端置換基P2が置換して成るアルコキシ残基は、アルキレンオキシ基(例えばエチレンオキシ、プロピレンオキシ、ブチレンオキシ、ペンチレンオキシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシなどのアルキレンオキシ基、またエチレンオキシエトキシなどのエーテル結合を含む置換アルキレンオキシ基)を表す。

【0057】次に、一般式 (7) について、詳細に説明する。 R^{31} 、 R^{32} は、各々独立に水素原子またはメチル基を表す。

【0058】R³³の末端置換基P3はいわゆるオキシラン基を表す。その置換基P3の置換基R³⁴、R³⁵は、各々独立に水素原子、アルキル基(例えばメチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、nーブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、R³⁴、R³⁵がともに水素原子が好ましい。

【0059】置換基R³⁶は水素原子、置換または無置換のアルキル基(例えばメチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、nープチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、2ークロロエチル、3ーメトキシエチル、メトキシエトキシエチルが挙げられ、メチ

ル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメ チルが好ましい。)を表し、水素原子またはメチル、エ チル、n-プロピルなどの低級アルキル基が好ましい。

【0060】その末端置換基P3が置換して成るアルコキシ残基は、アルキレンオキシ基(例えばエチレンオキシ、プロピレンオキシ、ブチレンオキシ、ペンチレンオキシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシ)、アルキレンオキシ置換アルコキシ基(例えばエチレンオキシエトキシ)を表す。

【0061】以下に、一般式(8)について詳しく説明 する。 q 1が1の時A1は水素原子、置換または無置換 のアルキル基(例えばメチル、エチル、nープロピル、 · イソプロピル、nーブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプ チル、オクチル、ノニル、2-クロロエチル、3-メト キシエチル、メトキシエトキシエチル、2-ヒドロキシ エチル、3-ヒドロキプロピル)、アルコキシ基(例え ば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基または n-プトキシ基)、アルケニル基、アルキニル基、アリ ール基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキ シ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチ オ基、アシルオキシ基、スルホニルオキシ基、アミノ 基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、カルボンア ミド基、スルホンアミド基、オキシカルボニルアミノ 基、オキシスルホニルアミノ基、ウレイド基、アシル 基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、スルホニル 基、スルフィニル基、オキシスルフィニル基またはスル ファモイル基を表す。 q 1 が 2 以上の時 q 1 価の基を表 す。

【0062】 R^{41} 、 R^{42} は、各々独立に水素原子またはメチル基を表す。 R^{43} の末端置換基P4の置換基 R^{44} 、 R^{45} は、各々独立に水素原子、アルキル基(例えばメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、 R^{44} がメチル基で R^{45} が水素原子、または R^{44} 、 R^{45} が共に水素原子の組み合わせが好ましい。

【0063】置換基R⁴⁶は水素原子、置換または無置換のアルキル基(例えばメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、2-クロロエチル、3-メトキシエチル、メトキシエトキシエチルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、水素原子が好ましい。従って、置換基P4としては、一般には重合活性の高い官能基である無置換のビニルオキシ基が好ましく用いられる。

【0064】その末端置換基P4が置換して成るアルコキシ残基は、アルキレンオキシ基(例えばエチレンオキシ、プロピレンオキシ、プチレンオキシ、ペンチレンオ

キ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシなどのアルキレンオキシ基、またエチレンオキシエトキシなどのエーテル結合を含む置換アルキレンオキシ基)を表す。 t₁ は1から5の整数を表す。

【0065】次に、一般式(9)について、詳細に説明 する。q2が1の時A2は水素原子、置換または無置換 のアルキル基(例えばメチル、エチル、nープロピル、 イソプロピル、nープチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプ チル、オクチル、ノニル、2-クロロエチル、3ーメト キシエチル、メトキシエトキシエチル、2-ヒドロキシ エチル、3-ヒドロキプロピル)、アルコキシ基(例え ば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基または nープトキシ基)、アルケニル基、アルキニル基、アリ ール基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ヒドロキ シ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチ オ基、アシルオキシ基、スルホニルオキシ基、アミノ 基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、カルボンア ミド基、スルホンアミド基、オキシカルボニルアミノ 基、オキシスルホニルアミノ基、ウレイド基、アシル 基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、スルホニル 基、スルフィニル基、オキシスルフィニル基またはスル ファモイル基を表す。 q 2 が 2 以上の時 q 2 価の基を表 す。

【0066】R⁵¹、R⁵²は、各々独立に水素原子またはメチル基を表す。R⁵³の末端置換基P5はいわゆるアクリロイル基を表す。その置換基P5の置換基R⁵⁴、R⁵⁵は、各々独立に水素原子、アルキル基(例えばメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-プチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、R⁵⁴がメチルでR⁵⁵が水素原子、またはR⁵⁴、R⁵⁵が共に水素原子の組み合わせが好ましい。

【0067】置換基R⁵⁶は水素原子、置換または無置換のアルキル基(例えばメチル、エチル、ロープロピル、イソプロピル、ローブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、2ークロロエチル、3ーメトキシエチル、メトキシエトキシエチルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、水素原子が好ましい。従って、置換基P5としては、一般には無置換のアクリロイル基、メタクリロイルキシ基、クロトニルオキシ基などの重合活性の高い官能基が好ましく用いられる。

【0068】その末端置換基P5が置換して成るアルコキシ残基は、アルキレンオキシ基(例えばエチレンオキシ、プロピレンオキシ、ブチレンオキシ、ペンチレンオキシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシなどのアルキレンオキシ基、またエチレンオキシエトキシなどのエーテル結合を含む置換アルキレンオキシ基)を表す。 t₂ は1から5の整数を表す。

【0069】次に、一般式(10)について、詳細に説 明する。q3が1の時A3は水素原子、置換または無置 換のアルキル基(例えばメチル、エチル、nープロピ ル、イソプロピル、nーブチル、ペンチル、ヘキシル、 ヘプチル、オクチル、ノニル、2ークロロエチル、3ー メトキシエチル、メトキシエトキシエチル、2ーヒドロ キシエチル、3-ヒドロキプロピル)、アルコキシ基 (例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基 またはn-プトキシ基)、アルケニル基、アルキニル 基、アリール基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、 ヒドロキシ基、アリールオキシ基、アルキルチオ基、ア リールチオ基、アシルオキシ基、スルホニルオキシ基、 アミノ基、アルキルアミノ基、アリールアミノ基、カル ボンアミド基、スルホンアミド基、オキシカルボニルア ミノ基、オキシスルホニルアミノ基、ウレイド基、アシ ル基、オキシカルボニル基、カルバモイル基、スルホニ ル基、スルフィニル基、オキシスルフィニル基またはス ルファモイル基を表す。 q 3 が 2 以上の時 q 3 価の基を 表す。

【0070】 R^{61} 、 R^{62} は、各々独立に水素原子またはメチル基を表す。 R^{66} の末端置換基P6はいわゆるオキシラン基を表す。その置換基P6の置換基 R^{64} 、 R^{65} は、各々独立に水素原子、アルキル基(例えばメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、 R^{64} 、 R^{65} がともに水素原子が好ましい。

【0071】置換基 R^{66} は水素原子、置換または無置換のアルキル基(例えばメチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-プチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、オクチル、ノニル、2-クロロエチル、3-メトキシエチル、メトキシエトキシエチルが挙げられ、メチル、エチルなどの低級アルキル基が好ましく、さらにメチルが好ましい。)を表し、水素原子またはメチル、エチル、n-プロピルなどの低級アルキル基が好ましい。 t_3 は $1\sim5$ の整数を表す。

【0072】その末端置換基P6が置換して成るアルコキシ残基は、アルキレンオキシ基(例えばエチレンオキシ、プロピレンオキシ、プチレンオキシ、ペンチレンオキシ、ヘキシレンオキシ、ヘプチレンオキシ)、アルキレンオキシ置換アルコキシ基(例えばエチレンオキシエトキシ)を表す。

【0073】また、本発明で用いられる一般式(2)で表されるディスコティック液晶化合物の側鎖($L^{02}-Z^{02}$)と、併用される一般式(3)で表される化合物の側鎖($L^{03}-Z^{03}$)は同一であることが好ましく、さらにディスコティック液晶化合物の側鎖〔($L^{02}-Z^{02}$) $s^{02}-(X^{02}-P^{02})$ t^{02} 〕と併用される一般式(3)で表される化合物の側鎖〔($L^{03}-Z^{03}$)ー($X^{03}-P^{03}$) q^{03} 〕が同一であることが好ましい。

【0074】以下に、本発明で用いられるディスコティック液晶化合物の具体例を示すが、本発明の範囲はこれらのみに限定されるものではない。

[0075]

【化21】

$$R0 \longrightarrow R$$

$$R = -C \longrightarrow R$$

$$R = -C \longrightarrow R$$

$$R^{2} \longrightarrow R^{5}$$

$$R^{5} \longrightarrow R^{5}$$

化合物	R¹	R²	R ⁴	R ⁵	R ⁶	J
TP-1 TP-3 TP-4 TP-6 TP-10 TP-11 TP-11 TP-11 TP-15 TP-16 TP-16 TP-17 TP-18 TP-18 TP-18 TP-20 TP-21 TP-21 TP-21 TP-21 TP-21 TP-25 TP-25	HHHHHHHHHH CH3 CH3 CH HHHHHHHHHHHHHHHHH	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH	HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH		HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH	- (CH ₂) ₂ - - (CH ₂) ₃ - - (CH ₂) ₄ - - (CH ₂) ₆ - - (CH ₂) ₈ - - (CH ₂) ₈ - - (CH ₂) ₆ -

[0076]

【化22】

$$RO \longrightarrow OR$$

$$R = -C \longrightarrow O \longrightarrow D \longrightarrow C = C \longrightarrow R^{4}$$

$$R = -C \longrightarrow R^{2}$$

$$R^{2} \longrightarrow R^{5}$$

化合物	R¹	R²	R ⁴	R ⁵	R ⁶	J
TP-26 TP-27 TP-28 TP-29 TP-30 TP-31 TP-31 TP-35 TP-36 TP-36 TP-37 TP-38 TP-40 TP-41 TP-41 TP-45 TP-45 TP-45 TP-45 TP-45 TP-45 TP-45 TP-45	HHHHHHHHHCH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3	нининная сканта скантинния скантина и в за в серей в за в серей в сер			H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

[0077]

【化23】

化合物	R'	R²	R'	R⁵	R ⁿ	J
化合物 TP-51 TP-52 TP-53 TP-55 TP-56 TP-57 TP-60 TP-61 TP-63 TP-64 TP-65 TP-65 TP-67	HHHHHHHHHHCH3CH3CH3CH3CH3H	R ² HHHHHHHHHCH3 CH3 CH3	R' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH		HHHHHHBS CH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH	$-(CH_{2})_{2}OCO - \\ -(CH_{2})_{3}OCO - \\ -(CH_{2})_{4}OCO - \\ -(CH_{2})_{5}OCO - \\ -(CH_{2})_{6}OCO - \\ -(CH_{2})_{7}OCO - \\ -(CH_{2})_{8}OCO - \\ -(CH_{2})_{8}OCO - \\ -(CH_{2})_{6}OCO - \\ -(CH_{2})_{6}OCO - \\ -(CH_{2})_{3}OCO - \\ -(CH_{2})_{3}OCO - \\ -(CH_{2})_{5}OCO - \\ -(CH_{2})_{5}OCO - \\ -(CH_{2})_{7}OCO - \\ -(CH_{2})_{7}OCO - \\ -(CH_{2})_{7}OCO - \\ -(CH_{2})_{8}OCO - \\ -(CH_{2})_{8}OCO - \\ -(CH_{2})_{7}OCO - \\ -(CH_{2})_{8}OCO - \\ -(CH_{2$
				H H H H H H H H H	H CH3 CH3 TC3H7 H H H CH3 H H	$\begin{array}{c} -(CH_2)_8OCO - \\ -(CH_2)_8OCO - \\ -(CH_2)_6OCO - \\ -(CH_2)_6OCO - \\ -(CH_2)_2OCO - \\ -(CH_2)_3OC_2H_4OCO - \\ -(C_2H_4O)_2C_9H_6OCO - \\ -(C_2H_4O)_2OCO - \\ -(C_2H_4O)_3OCO - \\ -(CH_2)_4OCO - \\ -(CH_2)_6OCO - \\ -(CH_2)_6OCO - \\ -(CH_2)_7OCO - \\ -(CH_2)_8OCO - \\ -(CH_2)_8OCO - \\ \end{array}$

[0078]

【化24】

$$RO \longrightarrow OR$$

$$R = -C \longrightarrow O$$

$$R^{4} \longrightarrow C$$

$$R^{2} \longrightarrow O$$

$$R^{2} \longrightarrow O$$

$$R^{3} \longrightarrow R^{2}$$

$$R^{2} \longrightarrow O$$

化合物	R¹	R²	R ⁴	R ⁶	R ⁶	J
TP-81 TP-82 TP-83 TP-84 TP-85	HHHHH	H H H H	H H H	HHHH	H H H	$-(CH_2)_2 - (CH_2)_3 - (CH_2)_4 - (CH_2)_5 - (CH_2)_6
TP-86 TP-87 TP-88 TP-89 TP-90	HHHHH	H H H H	H H H	HHHH	H H CH ₃ CH ₃ C ₂ H ₅	$ \begin{array}{c} -(CH_2)_7 - \\ -(CH_2)_8 - \\ -(CH_2)_9 - \\ -(CH_2)_6 - \\ -(CH_2)_5 - \\ \end{array} $
TP-91 TP-92 TP-93 TP-94 TP-95	CH ₃ H CH ₂ CH ₃ CH ₃	CH _s CH _s H H	H H CH₃ H	HHHH	H H H H	$-(CH_2)_2 - (CH_2)_3 - (CH_2)_4 - (CH_2)_5 - (CH_2)_6 -$
TP-96 TP-97 TP-98 TP-99	CH₃ H H CH₃	CH ₃ CH ₃ H H	H H H	H H H	H H CH3	$-(CH_2)_6 - (CH_2)_6 - (CH_2)_3 - (CH_2)_6
TP-100 TP-101 TP-102 TP-103 TP-104 TP-105	CH₃ H H CH₃ H	H H H H	H H H H	HHHHH	H n-C _s H ₁ H H H	$\begin{array}{c} -(CH_{2})_{8} - \\ -(CH_{2})_{2} - \\ -(CH_{2})_{3} - \\ -(C_{2}H_{4}O)_{2}CH_{2} - \\ -(C_{2}H_{4}O)_{2}CH_{2} - \\ -(C_{2}H_{4}O)_{3}CH_{2} - \end{array}$

[0079]

【化25】

$$R$$
 R
 R
 R
 R

TP-109
$$-0C_{5}H_{12}0C0CH=CH_{2}$$

$$-0C0-\sqrt{N}-0C_{4}H_{8}0C0C=CH_{2}$$

TP-113
$$CH_3$$
 $-0C0 - 0C_4H_80C0C = CH_2$

TP-116
$$-0C0 \xrightarrow{N} 0C_9H_{18}OCH=CH_2$$

$$-000 - \frac{N}{N} - 004 \text{H}_{8}00\text{H} = \text{CH}_{2}$$
[12 6]

[0080]

$$\begin{array}{c} R \\ R \\ \end{array}$$

R

TP-118 $-0COCH=CH \longrightarrow -0C_4H_8OCOCH=CH_2$

TP-120 -000 - -000 + 00000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 00000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 00000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 0000 + 00000 + 000

TP-122
-OC0-C-OC9H18OCOCH=CHCH3

TP-124 CH₃
-OCO -OC₈H₁₂OCOCH=CH₂

TP-126
-0C0 -0C6H120CH2CH-CH2

 TP-119

-OCO-OC4H BOCOCH=CHz

TP-121 CH_3 -0C0 $-0C_4H_8OCOC=CH_2$

TP-123 CH_3 $-0C0 \longrightarrow -0C_4H_8 OCOCH=CH_2$

TP-125 CH₃
-0C0-CH₃ -0C₉H₁₈OCOC=CH₂

TP-127
-0C0-C-0C4H80CH2CH-CH2

TP-129

-000-(1)-004H80CH=CH2

[0081]

$$\begin{array}{c} R \\ R \\ \hline \\ Q \\ \hline \\ R \\ \end{array}$$

R

TP-130
$$-0C0CH=CH- \sqrt{}-0C_4H_8OCOCH=CH_2$$

TP-136 CH₃

$$-0C0 \longrightarrow -0C_6 H_{12} OCOCH = CH_2$$

TP-131

$$-000$$
 -004 H_8000 $CH=CH_2$

TP-135
$$CH_3$$
 $-0C0 -0C_4H_8OCOCH=CH_2$

TP-137
$$CH_3$$
 $-0C0 - CH_3$ $0C0C = CH_2$ CH_3

$$TP-141$$
 $-0C0 \longrightarrow -0C_5H_{10}OCH=CH_2$

[0082]

TP-142

TP-143

[0083]

R

TP-154 TP-155
$$-000 - -000 + H_{8} DCOCH = CH_{2} DCOCH = CH_{2}$$

TP-156
CH₃
-0C₄H₈OCOC=CH₂
TP-157
-0C₉H₁ 8OCOCH=CHCH₃

TP-158 TP-159 $-0C_{4}H_{8}OCOCH=CH_{2} -0C_{6}H_{12}OCH=CH_{2}$

TP-160
-009H180CCH2CH-CH2

[0084] (化30]

$$\mathbb{R}$$

TP-163

CH3

TP-164

-OC4H8OCOC=CH2

-0C0 - OC9H180COCH=CHCH3

TP-165

TP-166

-OC₄H₈OCOCH=CH₂

 $-0C_GH_{12}OCH=CH_2$

TP-167

-OC₉H₁₈OCCH₂CH-CH₂

[0085]

【化31】

$$\begin{array}{c|c}
R & R & R \\
R & R & R \\
R & R & R
\end{array}$$

R

TP-168

TP-169

-OC4H8OCOCH=CH2

-0C₆H₁₂OCOCH=CH₂

TP-170

TP-171

ÇH₃

-OC9H18OCOCH=CHCH3

 $-OC_4H_8OCOC = CH_2$

TP-172

TP-173

-OC4HBOCOCH=CH2

 $-0C_5H_{12}OCH=CH_2$

TP-174

-OC9H18OCCH2CH-CH2

[0086]

【化32】

$$\begin{array}{c} R \\ R \\ R \end{array}$$

R

TP-175 TP-176
$$-000 - 00_{4} \text{II}_{8} \text{ OCOCH=CH}_{2} -000 - 00_{6} \text{H}_{12} \text{ OCOCH=CH}_{2}$$

TP-177 TP-178 $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ -\text{OC}_4\text{H}_8\text{OCOC} = \text{CH}_2 \end{array}$ $-0\text{CO} \longrightarrow -0\text{C}_9\text{H}_{1\,8}\text{OCOCH} = \text{CHCH}_3$

TP-179 TP-180 $-0C_{4}H_{8}OCOCH=CH_{2} -0C_{6}H_{12}OCH=CH_{2}$

TP-181
-OC₀H₁₈OCCH₂CH-CH₂

【0087】次に本発明で用いられるディスコティック 液晶化合物と併用する化合物について具体例を示すが、 本発明の範囲はこれらのみに限定されるものではない。 【0088】 【化33】

$$A-D-C \longrightarrow R^{2} \qquad 0-J-0CC=C-R^{6}$$

$$R^{1} \qquad R^{2} \qquad R^{4}$$

化合物	Α	D	R¹	R²	R ⁴	R ⁵	R ^B	J
A-1	CH3	0	Н	H	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₂ -
A-2	CH3	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₃ -
A-3	CH3	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
A-4	CH₃	0	Н	H	Н	H	Н	-(CH ₂) ₅ -
A-5	CH₃	0	Н	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₆ -
A-6	CH ₃	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₇ -
A-7	CHa	0	H	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₈ -
A-8	CH3	0	Н	Н	H	Н	H	-(CH ₂) ₉ -
A-9	CHa	0	Н	Н	H	Н	Н	-(CH ₂) ₁₀ -
A-10	C ₂ H ₅	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
A-11	C3H7	0	Н	H	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
A-12	C4H9	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
A-13	C5H11	0	Н	Н	H	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
A-14	C ₆ H ₁ 3	0	Н	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
A-15	C7H15	0	H	Н	Н	H	H	-(CH ₂) ₄ -
A-16	C ₈ H ₁₇	0	Н	H	H	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
A-17	C _B H _{LB}	0	Н	Н	H	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
A-18	HOC ₂ H ₄	0	Н	Н	H	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
A-19	HOC₃H ₆	0	Н	Н	·H	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
A-20	HOC4H8	0	Н	H	Н	н	H	-(CH ₂) ₄ -
A-21	CH3OC2H4	0	H	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
A-22	CH3 (OC2H4)2	0	Н	Н	H	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
A-23	H(OC ₂ H ₄) ₂	0	H-	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
A-24	CHa	0	Н	Н	H	Н	H	-(CH ₂ O) ₉ -CH ₂
A-25	CH ₃	0	Н	Н	H	H 434]	Н	-(CH ₂) ₄ -0-(CH ₂) ₄ -

[0089]

化合物	Α	D	R¹	R²	R ⁴	R ⁵	R ⁶	J
A-26	CH ₃	٥	Н	H	Н	Н	H	$-(CH_3)_3OC_2H_4-$
A-27	CH3	0	H	Н	H	Н	Н	-(C ₂ H ₄ O) ₂ C ₃ H ₆ -
A-28	CH3	0	Н	H	Н	Н	Н	-C ₂ H ₄ OC ₂ H ₄ -
A-29	CH3	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(C ₂ H ₄ O) ₂ C ₂ H ₄ -
A-30	CH3	0	Н	CH₃	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₂ -
A-31	CH3	0	CH 3	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₃ -
A-32	CH3	0	H	Н	Н	Н	CH3	-(CH ₂) ₄ -
A-33	C ₂ H ₅	0	Н	Н	CH ₃	H ·	Н	-(CH ₂) ₄ -
A-34	CaH7	0	CH ₃	Н	Н	Н	CH3	-(CH ₂) ₅ -
A-35	CH3	0	H	Н	Н	Н	C ₂ H ₅	-(CH ₂) ₆ -
A-36	СНз	0	CH3	CH3	Н	Н	H	-(CH ₂) ₆ -
A-37	HOC₄H ₈	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₇ -
A-38	СН₃	o	H	Н	Н	· H	Н	-(CH ₂) ₈ -
A-39	СНз	0	Н	CH₃	Н	H	CH ₂	-(CH ₂) ₉ -
A-40	CH3	0	H	CH3	Н	Н	H	C2H4OC2H4
A-41	СН₃	0	Н	CHa	H	Н	Н	$(C_2H_4O)_2C_2H_4$
A-42	СНэ	S	H	Н	H	Н	Н	-(CH ₂) ₂ -
A-43	C4Ho	S	Н	CH3	Н	H	Н	-(CH ₂) ₄ -
A-44	HOC3He	S	Н	Н	H	C ₂ H ₅	Н	-(CH ₂) ₄ -
A-45	CH3	S	CH3	Н	Н	Н	C ₃ H ₇	-(CH ₂) ₄ -
A-46	C ₂ H ₅	S	CH3	CH ₉	Н	Н	H	-(CH ₂) ₆ -
A-47	CH3	S	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₆ -
A-48	CH3OC3H8	s	Н	CH₃	Н	н	Н	-C ₂ H ₄ OC ₂ H ₄ -
A-49	CH ₃	s	Н	Н	н	H	Н	-(C ₂ H ₄ O) ₂ C ₂ H ₄ -
A-50	C7H15	0	Н	CH3	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₆ -

[0090] [化35]

$$\begin{array}{c|c}
0 & R^{5} \\
 & R^{2} & R^{4}
\end{array}$$

化合物	Α	D	R¹	R²	R ⁴	R ⁵	R ⁶	J
-								
B-1	CH3	0	H	H	H	H	H	-(CH ₂) ₂ -
B-2	CH3	0	Н	H	H	Н	H	-(CH ₂) ₃ -
B-3	CH3	0	H.	H	H	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
B-4	CH₃	0	H	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₅ -
B-5	CH₃	0	H	Н	H	Н	H	-(CH ₂) ₆ -
B-6	CH3	0	Н	H	Н	Н	H	-(CH ₂) ₇ -
B-7	CH3	0	H	H	Н	Н	H	-(CH ₂) ₈ -
B-8	CH3	0	H	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₉ -
B-9	CH₃	0	H	Н	Н	H	Н	-(CH ₂) ₁₀ -
B-10	C ₂ H ₅	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
B-11	C3H7	0	Н	Н	H	H	Н	-(CH ₂) ₄ -
B-12	C4Ha	0	H	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
B-13	CsHii	0	Н	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
B-14	C _s H _{t3}	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
B-15	C7H15	0	Н	Н	H	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
B-16	C _B H ₁₇	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
B-17	C _B H _{1B}	0	Н	Н	H	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
B-18	HOC ₂ H ₄	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
B-19	HOC3He	0	Н	Н	Н	H	H	-(CH ₂) ₄ -
B-20	HOC4H [°] B	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
B-21	CH3OC2H4	0	Н	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
B-22	CH ₈ (OC ₂ H ₄) ₂	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
B-23	H(OC ₂ H ₄) ₂	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
B-24	CH₃	o	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂ O) ₃ -CH ₂
B-25	CH3	0	H	Н	H	と3 6]	H	-(CH ₂) ₄ -0-(CH ₂) ₄ -

[009]]

化合物	Α	D	R¹	R²	R ⁴	R 5	R ⁶	J
B 26	CH ₃	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₃) ₃ OC ₂ H ₄ -
B-27	CH ₃	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(C ₂ H ₄ D) ₂ C ₃ H ₆ -
B-28	CH₃	0	Н	Н	Н	Н	Н	-C2H4OC2H4-
B-29	CH ₃	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(C ₂ H ₄ D) ₂ C ₂ H ₄ -
B-30	СН₃	0	Н	CH ₃	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₂ -
B-31	CH ₃	0	СНз	Н	Н	H	Н	-(CH ₂) ₃ -
B-32	CH3	0	H	Н	H	Н	CHa	-(CH ₂) ₄ -
B-33	C ₂ H ₅	0	Н	Н	СНз	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
B-34	C ₃ H ₇	0	СН₃	Н	Н	H	CH3	-(CH ₂) ₅ -
B-35	CH ₃	0	H	Н	Н	Н	C ₂ H ₅	-(CH ₂) ₆ -
B-36	CH _{,\$}	0	CH3	CH ₃	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₆ -
B-37	HOC.HB	0	H	Н	н	Н	Н	-(CH ₂) ₇ -
B-38	CH ₃	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₈ -
B-39	CH ₃	0	H	CH _a	Н	Н	CH3	-(CH ₂) ₉ -
B-40	CH ₃	О	H	CH ₃	Н	Н	Н	C2H4OC2H4
B-41	CH ₃	0	Н	CH ₂	Н	Н	Н	(C ₂ H ₄ D) ₂ C ₂ H ₄
B-42	СНз	S	H	Н	Н	H	Н	-(CH ₂) ₂ -
B-43	C 4 H 9	S	Н	CH ₃	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
B-44	НОС₃Нв	S	Н	Н	Н	C ₂ H ₅	Н	-(CH ₂) ₄ -
B-45	CH3	S	CH₃	Н	Н	Н	C ₃ H ₇	-(CH ₂) ₄ -
B-46	C ₂ H ₅	S	CH ₈	CH ₃	Н	Н	н	-(CH ₂) ₆ -
B-47	CH ₃	S	H	Н	Н	H	Н	-(CH ₂) ₆ -
B-48	CH3OC3H6	s	Н	CH3	Н	Н	Н	-C2H4OC2H4-
B-49	CH ₃	s	H	Н	Н	H	Н	-(C2H4O)2C2H4-
B-50	C7H15	0	Н	CH ₃	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₆ -

[0092] [化37]

$$\begin{array}{c|c}
0 & R^5 \\
 \hline
 R^2 & R^4
\end{array}$$

化合物	Α	D	R¹	R²	R ⁴	R 5	R ⁶	J
C-1	СНз	0	Н	H	H	H	Н	-(CH ₂) ₂ -
C-2	CH3	0	Н	H	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₃ -
C-3	СНз	0	Н	H	H	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
C-4	CH ₃	0	Н	Н	H	Н	Н	-(CH ₂) ₅ -
C -5	CH₃	0	H	H	Н	Н	H	-(CH ₂) ₆ -
C-6	CH₃	0	Н	Н	H	Н	H	-(CH ₂) ₇ -
C-7	CH ₃	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₈ -
C-8	CH ₃	0	Н	Н	H	Н	Н	-(CH ₂) ₉ -
C-9	CH3	0	Н	Н	H	Н	Н	-(CH ₂) ₁₀ -
C-10	C ₂ H ₅	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
C-11	C3H7	0	Н	H	H	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
C-12	C ₄ H ₉	0	H	H	H	H	H	-(CH ₂) ₄ -
C-13	C ₅ H ₁ 1	0	Н	Н	H	H	Н	-(CH ₂) ₄ -
C-14	C ₈ H ₁₃	0	Н	Н	H	H	H	-(CH ₂) ₄ -
C-15	C2H15	O.	H	Н	H	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
C-16	C ₂ H ₁₇	0	Н	H	H	H	H	-(CH ₂) ₄ -
C-17	C ₉ H ₁ _D	0	Н	H	Н	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
C-18	HOC ₂ H ₄	0	Н	Н	H	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
C-19	HOC _a H _e	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
C-20	HOC₄H _B	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
C-21	CH3 OC2H4	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
C-22	CH ₃ (OC ₂ H ₄) ₂	0	Н	H	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
C-23	H(OC ₂ H ₄) ₂	0	Н	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
C-24	CH ₃	0	Н	Н	Н	Н	H	-(CH ₂ O) ₃ -CH ₂
C-25	CH ₃	0	Н	Н	H	₹ <u>381</u> H	Ħ	-(CH ₂) ₄ -0-(CH ₂) ₄ -

[0093]

		,				 		
化合 物	A	D	R¹	R ²	R ⁴	R ⁵	R ⁶	J
C-26	CH ₈	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₉) ₃ OC ₂ H ₄ -
C-27	CH₃	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(C ₂ H ₄ O) ₂ C ₃ H ₆ -
C-28	СН₃	0	Н	Н	Н	Н	H	-C2H4OC2H4-
C-29	CH3	0	Н	H	H	Н	Н	-(C ₂ H ₄ O) ₂ C ₂ H ₄ -
C-30	CH3	0	Н	CHa	H	Н	Н	-(CH ₂) ₂ -
C-31	СН₃	0	CH ₃	H	Н	Н	H	-(CH ₂) ₃ -
C-32	СН₃	0	Н	Н	H	Н	CH3	-(CH ₂) ₄ -
C-33	C2H5	0	Н	Н	CHs	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
C-34	C3H7	0	CH3	Н	Н	Н	CH3	-(CH ₂) ₅ -
C-35	CH3	0	H	H	Н	Н	C ₂ H ₅	-(CH ₂) ₆ -
C-36	CH3	0	CH3	CH3	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₀ -
C-37	HDC ₄ H ₈	0	Н	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₇ -
C-38	CH ₂	0	Н	H.	Н	Н	H	-(CH ₂) ₈ -
C-39	CH3	0	Н	СНэ	H	H	CHa	-(CH ₂) ₉ -
C-40	СНз	0	H	СНз	H	Н	Н	C2H4OC2H4
C-41	CH3	0	H	СНз	H	H	Н	$(C_2H_4O)_2C_2H_4$
C-42	CH₃	S	H	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₂ -
C-43	C ₄ H _B	S	Н	CH3	Н	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
C-44	HDC3H6	S	H	H	H	C ₂ H ₅	Н	-(CH ₂) ₄ -
C-45	CH3	S	CH ₃	H	Н	H	Ĉ ₃ H ₇	-(CH ₂) ₄ -
C-46	C2H5	s	CHa	CH₃	H	Н	Н	-(CH ₈) ₆ -
C-47	CH ₃	s	Н	Н	H	Н	Н	-(CH ₂) ₆ -
C-48	CH ₅ OC ₅ H ₀	S	H	СНэ	Н	Н	Н	-C2H4OC2H4-
C-49	CH ₃	S	H	Н	Н	Н	Н	-(C ₂ H ₄ O) ₂ C ₂ H ₄ -
C-50	C7H15	0	H	CHs	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₆ -

[0094]

【化39】

$$A-D-C \xrightarrow{R^{1}} C \xrightarrow{R^{2}} C \xrightarrow{R^{5}} R^{6}$$

化合	A	D	R¹	R²	R ⁴	R 5	R ⁶	J
化合物								
D-1	CH ₃	0	Н	H	H	Н	Н	-(CH ₂) ₂ -
D-2	CH ₃	0	H	H	H	Н	H	-(CH ₂) ₃ -
D-3	CH₃	0	Н	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
D-4	CH3	0	Н	Н	Н	H	H	-(CH ₂) ₅ -
D-5	CH₃	0	H	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₆ -
D-6	CH ₃	0	Н	H	H	Н	H	-(CH ₂) ₇ -
D-7	CH3	0	Н	H	Н	Н	H	-(CH ₂) ₈ -
D-8	CH ₃	.0	Н	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₉ -
D-9	CH3	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₁₀ -
D-10	€2H5	0	Н	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
D-11	C ₉ H ₇	0	H	Н	H	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
D-12	C4Hg	0	Н	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
D-13	C5H11	0	Н	Н	H	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
D-14	CeH13	0	Н	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
D-15	C7H35	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
D-16	C ₈ H ₁₇	0	Н	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₄ -
D-17	C ₉ H ₁₉	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
D-18	HOC ₂ H ₄	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
D-19	HOC3He	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
D-20	HOC4Ha	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
D-21	CH3OC2H4	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
D-22	CH3 (OC2H1)2	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
D-23	H(OC ₂ H ₄) ₂	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
D-24	CHa	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH2O)3-CH2
D-25	СНз	0	Н	Н	H	H Ł40]	Н	-(CH ₂) ₄ -O-(CH ₂) ₄ -

[0095]

化合物	A	D	R'	R ²	R ⁴	R ⁵	R ^B	J
物								
D-26	CHs	0	Н	Н	H	Н	Н	-(CH ₃) ₃ OC ₂ H ₄ -
D-27	CH3	0	Н	Н	Н	Н	H	-(C ₂ H ₄ O) ₂ C ₃ H ₆ -
D-28	CK3	0	Н	Н	Н	Н	Н	-C2H4OC2H4-
D-29	CH3	0	Н	Н	Н	Н	Н	-(C ₂ H ₄ O) ₂ C ₂ H ₄ -
D-30	CH3	0	Н	CH₃	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₂ -
D-31	CH3	0	CH3	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₃ -
D-32	CH₃	0	Н	Н	Н	Н	CH ₃	-(CH ₂) ₄ -
D-33	C ₂ H ₅	0	Н	Н	CH₃	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
D-34	C ₃ H ₇	0	CH3	Н	Н	Н	CH ₉	-(CH ₂) ₅ -
D-35	CH3	0	Н	Н	Н	Н	C ₂ H ₅	-(CH ₂) ₆ -
D-36	CH3	0	CH3	CH₃	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₆ -
D-37	HOC4H _B	0	Н	H	H	Н	Н	-(CH ₂) ₇ -
D-38	CH3	0	H	Н	Н	Н	H	-(CH ₂) ₈ -
D-39	CH3	0	Н	CH₃	Н	Н	CH ₃	-(CH ₂) ₉ -
D-40	CH ₃	0	Н	CH₃	Н	Н	Н	C2H4OC2H4
D-41	CH3	0	Н	CH3	Н	Н	Н	(C ₂ H ₄ O) ₂ C ₂ H ₄
D-42	CH ₃	S	Н	H	H	H	Н	-(CH ₂) ₂ -
D-43	C ₄ H ₉	S	Н	CHa	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₄ -
D-44	HOC3H6	S	Н	Н	Н	C ₂ H ₅	Н	-(CH ₂) ₄ -
D-45	CH3	S	CH3	Н	H	Н	Ĉ ₃ H ₇	-(CH ₂) ₄ -
D-46	C ₂ H ₅	S	CH3	CHa	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₆ -
D-47	CH ₃	S	Н	Н	Н	Н	Н	-(CH ₂) ₆ -
D-48	CH3OC3H6	s	Н	CHs	Н	Н	Н	-C2H4OC2H4-
D-49	CH₃	S	Н	Н	Н	Н	Н	-(C ₂ H ₄ O) ₂ C ₂ H ₄ -
D-50	C7H15	0	H	. СН з	Н	Н	H	-(CH ₂) ₈ -

[0096] [化41]

[0097]

F-2
$$CH_2O(C_2H_4O)_1COCH=CH_2$$

 $C_2H_5-C-CH_2O(C_2H_4O)_mCOCH=CH_2$
 $CH_2O(C_2H_4O)_nCOCH=CH_2$

1+m+n=3

$$F-4$$
 $CH_2 = CHCO(OC_2H_4)_2 - O$

F-5
$$CH_2 = CHCO(OC_3H_6 \rightarrow nO - C_9H_{19}$$
 n=2.5

$$P-6$$
 $CH_2 = CHCO (OC_3H_6)_3 - OCOCH = CH_2$

F-7 O

$$CH_2-0C$$
 $O(CH_2)_4OCOCH=CH_2$
 CH_2-0C
 $O(CH_2)_4OCOCH=CH_2$

[0098]

【化43】

H-1

$$C_2H_5-C+C+CH_2O-CH_2CH-CH_2)_3$$
H-2
 $CH_2-C+C+CH_2O-CH_2CH-CH_2)_3$
H-2

H-3
$$CH_2 - CH - CH_2 O(C_2 H_4 O)_2 - CH_2 - CH_2 - CH_2$$
H-4
$$H-5$$

H-4
$$O_1$$
 $C(CH_2OCH_2CH-CH_2)_4$
 CH_2
 $CH_2CH-CH_2OCH_2$
 O_2

$$\begin{array}{c} \text{H-6} \\ \hline \text{CH}_2 \\ \hline \text{CH}_2 \\ \hline \text{CH}_2 \\ \hline \text{CH}_2 \\ \hline \text{CH}_3 \\ \hline \text{CH}_3 \\ \hline \end{array}$$

CH₂-O(CH₂)₃CH一CH₂ 【0101】本発明の該ディスコティック液晶を原素材として用いて構成される光学異方性材料は、原素材としてのディスコティック液晶のみで構成されていても良いが、一般的には、支持体上に所望の光学異方性を発現した液晶層が少なくとも一層設けられたもので、用途に応じて液晶層の上下もしくは液晶層間に保護膜もしくは支持体が存在してよい。

【0102】支持体素材は透過率が良好であることに加えて、光学的等方性に近いことが望ましい。従って、ガラスやゼオネックス(日本ゼオン)、ARTON(日本合成ゴム)、フジタック(富士フイルム)などの商品名で売られている固有複屈折値が小さい素材から形成された支持体が好ましい。しかし、ポリカーボネート、ポリアクリレート、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン等の固有複屈折値が大きな素材であっても、製膜時に分子配向を制御することによって光学的に等方的な支持体を形成することも可能であり、それらも好適に利用される。

【0103】保護膜用素材としては、例えば、ポリメチルメタアクリレート、アクリル酸・メタクリル酸共重合体、スチレン・無水マレイミド共重合体、ポリビニルアルコール、Nーメチロールアクリルアミド、スチレン・ビニルトルエン共重合体、クロロスルホン化ポリエチレン、ニトロセルロース、ポリ塩化ビニル、塩素化ポリオレフィン、ポリエステル、ポリイミド、酢酸ビニル・塩化ビニル共重合体、エチレン・酢酸ビニル共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート等の高

分子物質;及びシランカップリング剤などの有機物質を 挙げることができる。また、ωートリコサン酸、ジオク タデシルジメチルアンモニウムクロライド及びステアリ ン酸メチルなどのラングミュア・ブロジェット法(LB 法)により形成される累積膜も用いることができる。

【0104】また、予め支持体上に設けられた保護膜が、配向膜として液晶層形成時の分子配向にしばしば大きな影響を与えることは、棒状液晶の場合にはよく知られた事実であり、無機または有機の配向膜がほとんど必ず用いられている。これは、本発明でも好ましく用いられる技術の一つであり、金属斜方蒸着膜としてはSiO斜方蒸着膜が、また有機配向膜としてはラビングされたポリイミド膜が代表的なものであるが、その他ラビングした変性ポパールやラビングしたゼラチン膜などが用いられる。しかし、ラビングする代わりにポリビニルアルコールの薄膜を4~5倍に延伸したり特別に上記の保護膜を設けないで直接ガラス基板をラビングするなどの方法も用いることができる。

【0105】基板上に塗設されたディスコティック液晶を斜めに配向させる上記以外の方法として、磁場配向や電場配向がある。この方法においてはディスコティック液晶を基板に塗設後、所望の角度に磁場あるいは電場をかけるゾーンが必要であるが、そのゾーン自体をディスコティックネマティック相が形成される温度に調整しておく必要がある。

【0106】本発明の光学異方性材料を構成する該液晶

層は、蒸着法やスピンコート、ディップコート、エクストルージョンコートなどの塗布法により支持体上に薄膜として形成できる。特に、本発明の該液晶では、塗布の段階で、塗布の方向に光学軸が揃う傾向がしばしば観察される。

【0107】従って、少なくとも片方の界面が気相と接した状態即ち一般的な塗布法により適当な支持体上に該液晶薄膜を形成し、乾燥後、液晶相形成温度範囲内の温度で、ディスコティックネマティック相または一軸性の柱状相を形成させつつ一定時間熱処理し、そのまま続いて新たな結合を形成せしめる操作を、好ましくは熱重合させるかまたは光架橋重合させて後冷却することによって所望の光学特性をもち、かつ熱的耐久製の高い光学異方性材料を得ることができる。

【0108】本発明で用いられる重合の過程は、一般に、液晶が好ましい光学異方性を示す、すなわち配向膜上で加熱によりモノドメインの一軸配向状態になってから行われる。エポキシ基の場合は、紫外線によるカチオン型の重合も可能であるが、短時間での配向後、さらに数十度昇温し、熱重合によって固定することができる。しかし、紫外線による光重合開始剤を用いるラジカル重合やカチオン重合は一般に極めて重合速度が大きく、製造工程では生産性の点で好ましい。

【0109】本発明における光重合開始剤としては、米 国特許第2, 367, 661号、同第2, 367, 67 Ο号各明細書に記載されているαーカルボニル化合物、 米国特許第2,448,828号明細書に記載されてい るアシロインエーテル、米国特許第2,722,512 号明細書に記載されているαー炭化水素で置換された芳 香族アシロイン化合物、米国特許第3,046,127 号、同第2,951,758号各明細書に記載されてい る多核キノン化合物、米国特許第3,549,367号 明細書に記載されているトリアリールイミダゾールダイ マー/pーアミノフェニルケトンの組み合わせ、特開昭 60-105667号、米国特許第4, 239, 850 号明細書に記載されているアクリジン及びフェナジン化 合物、米国特許第4,212,970号明細書に記載さ れているオキサジアゾール化合物等が挙げられる。本発 明の組成物中のこれらの光重合開始剤系の含有濃度は通 常わずかなものであり、また不適当に多い場合には有効 光線の遮断等好ましくない結果を生じる。本発明におけ る光開始剤系の量は、溶媒を除いた塗布組成物の0.0 1%から20%の範囲で十分であり、更に好ましくは 0.5%から5%で良好な結果を得る。更に本発明で は、必要により、種々の有機アミン化合物を併用するこ とができ、れによってその効果を増大せしめることがで きる。これらの有機アミン化合物としては、例えばトリ エタノールアミン、ジエタノールアニリン、pージメチ ルアミノ安息香酸エチルエステル、ミヒラーケトンが挙 げられる。有機アミン化合物の添加量は全光重合開始剤

の50~200%が好ましい。更に本発明で用いる光重合開始剤に必要に応じてNーフェニルグリシン、2-メルカプトベンゾチアゾール、N, Nージアルキルアミノ安息香酸アルキルエステル等の水素供与性化合物を加えることによって更に光重合開始能力を高めることができる。また、酸素による重合阻害を抑制するために、界面活性剤を少量添加することも効果的である場合が多い。

【0110】エポキシ基の重合には、紫外線活性化カチオン触媒として、アリルジアゾニウム塩(ヘキサフルオロフォスフェート、テトラフルオロボラート)、ジアリルヨードニウム塩、VIa族アリロニウム塩(PF-6、AsF6、SbF6のようなアニオンをもつアリルスルホニウム塩)が好ましく用いられる。また重合用の光線としては、電子線、紫外線、可視光線、赤外線(熱線)を必要に応じて用いることができるが、一般的には、紫外線が用いられる。その光線としては、低圧水銀ランプ、強光ケミカルランプ、ブラックライト)、高圧放電ランプ(高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ)、ショートアーク放電ランプ(超高圧水銀ランプ、キセノンランプ、水銀キセノンランプ)が挙げられる。

【0111】本発明のベンゾイルオキシトリフェニレン 環化合物の場合は、一般的におおよそ270 nmの lma x を有し、その分子吸光係数も大きいため、254 mmな どの短波の紫外線は有効には用いられない。従って、光 重合開始剤も下記の近紫外に吸収帯を持つ化合物が好ま しくもちいられ、光源も高圧水銀ランプやメタルハライ ドランプなど近紫外光を強く放射できるものが好ましく 用いられる。

【0112】 【化46】

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow C \longrightarrow C \longrightarrow CH_3$$

$$CH_3$$

$$CH_3$$

$$(C_2H_5O_2CCH_2)_2N \xrightarrow{\qquad \qquad N} N \xrightarrow{\qquad \qquad N} CC1_3$$

$$(C10_2CCH_2)_2N \xrightarrow{\qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad N} \begin{array}{c} CC1_3 \\ N \\ C1 \end{array}$$

【0113】以下、図面を用いてTN型液晶表示素子を例にとり本発明の光学異方性材料すなわち液晶表示素子用位相差膜の作用を説明する。図1、図2は、液晶セルにしきい値電圧以上の十分な電圧を印加した場合の液晶セル中を伝搬する光の偏光状態を示したものである。コントラストの視野角特性には、特に電圧印加時の光の透過率特性が大きく寄与するため、電圧印加時を例にとり説明する。図1は、液晶セルに光が垂直に入射した場合の偏光状態を示した図である。自然光L0が偏光軸PAをもつ偏光板Aに垂直に入射したとき、偏光板PAを透過した光は、直線偏光L1となる。

【0114】TN型液晶セルに十分な電圧を印加した時の液晶分子の配列状態を、概略的に一つの液晶分子でモデル的に示すと、概略図中LCのようになる。液晶セルLCS中の液晶分子LCの分子長軸が光の進路と平行な場合、入射面(光の進路に垂直な面内)での屈折率の差が生じないので、液晶セル中を伝搬する常光と異常光の位相差は生じずLCセルを通過した直線偏光は液晶セルを透過しても直線偏光のまま伝搬する。偏光板Bの偏光

軸PBを優光板Aの偏光軸PAと垂直に設定すると、液晶セルを透過し他直線偏光L2は偏光板Bを透過することができず、暗状態となる。

【0115】図2は、液晶セルに光が斜めに入射した場合の光の偏光状態を示した図である。入射光の自然光L 0が斜めに入射した場合、偏光板Aを透過した偏光L1はほぼ直線偏光になる(実際の場合、偏光板の特性により楕円偏光になる)。この場合、液晶の屈折率異方性により液晶セルの入射面において屈折率の差が生じ、液晶セルを透過する光L2は楕円偏光しており偏光板Bでは完全に遮断されない。このように、斜方入射においては暗状態での光の遮断が不十分となり、コントラストの大幅な低下を招き、好ましくない。

【0116】本発明は、この様な斜方入射におけるコントラストの低下を防ぎ、視角特性を改善しようとするものである。図3に本発明による構成の一例を示した。偏光板Bと液晶セルとの間に、液晶セルの法線方向から傾いた光学軸をもつ光学異方性材料RFが配置されている。この光学異方性材料RFは光学軸に対して光が入射する角度が大きくなる程大きく偏光する複屈折体である。この様な構成の液晶表示素子に図2の場合と同様に光が斜方入射し液晶セルを透過した楕円偏光L2は、光学異方性材料RFを透過する時の位相遅延作用によって楕円偏光がもとの直線偏光に変調され、種々の斜方入射においても同一な透過率が得られる視角依存性のない良好な液晶表示素子が実現できた。

【0117】本発明によって、液晶表示素子の視野角を大幅に向上できたことについては以下のように推定している。TN-LCDの多くは、ノーマリーホワイトモードが採用されている。このモードでは、視野角を大きくすることに伴って、黒表示部からの光の透過率が著しく増大し、結果としてコントラストの急激な低下を招いていることになる。黒表示は電圧印加時の状態であるが、この時には、TN型液晶セルは、光学軸が、セルの表面に対する法線方向から若干傾いた正の一軸性光学異方体とみなすことができる。また、中間階調の場合には、その光学軸は更にLCセルの法線方向から傾いていくものと思われる。

【0118】液晶セルの光学軸が液晶セルの表面に対する法線方向から傾いている場合、光学軸が法線方向にある光学異方体では、その補償が不十分であることが予想される。また、液晶セルが正の一軸性光学異方体と見なせるのであれば、それを補償するためには負の一軸性光学異方体が好ましい。このような理由から本発明における、光学軸が法線方向から傾いた負の一軸性光学異方体によって大幅な視野角特性が改善されたものと推定する。

【0119】本発明における負の一軸性とは、光学異方性を有するシートの3軸方向屈折率を、その値が小さい順に $\mathbf{n}\alpha$ 、 $\mathbf{n}\beta$ 、 $\mathbf{n}\gamma$ としたとき、 $\mathbf{n}\alpha$ < $\mathbf{n}\beta$ = $\mathbf{n}\gamma$ の

【0120】また、本発明の光学異方性材料を構成する該ディスコティック液晶は、単独でも混合してもよい。特に適切な液晶の混合によって、相転移温度の調節、液晶相の光学的な構造形態の制御及び製膜性の改善などが効果的に行われることが多い。

[0121]

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施例により詳細に説明する。本発明のディスコティック液晶でない化合物は、一般に下記の経路で合成した。すなわち、トリフェニレン誘導体の側鎖置換基の酸塩化物あるいは混合酸無水物との縮合であり、本実施例では本発明A-3の合成について例示した。A-4、A-5、A-7、およびA-8も同様にして合成し、その同定データを例示するが本発明はこれらに限定されない。

【0122】 (ディスコティック液晶でない化合物の合成)

A-3の合成

200m1の3ロフラスコにメタンスルホニルクロライド3.8g、テトラヒドロフラン40m1を入れ、0℃で4-(4-アクリロイルオキシブチルオキシ)安息香酸7.9g、ジイソプロピルエチルアミン7.8gのテトラヒドロフラン20m1溶液を滴下しそのまま1時間撹はんした。メタノール40m1を加え室温で2時間撹はんした。反応混合物を減圧濃縮後、シリカゲルカラムクロマトグラフィーを用いて精製し、A-3を7.5g(90%)得た。

A-3の同定データ

 $^{1}H-NMR$ (CDCL₃) $\delta:1.9$ (m, 4H), 3.9 (s, 3H), 4.05 (t, 2H), 4.25 (t, 2H), 5.85 (dd, 1H), 6.1 (dd, 1H), 6.4 (dd, 1H), 6.9 (d, 2H), 8.0 (d, 2H)

【0123】A-4の同定データ

 $^{1}H-NMR$ (CDCL₃) $\delta:1.5-1.9$ (m, 6H), 3.9 (s, 3H), 4.05 (t, 2H), 4.2 (t, 2H), 5.85 (dd, 1H), 6.1 (dd, 1H), 6.4 (dd, 1H), 6.9 (d, 2H), 8.0 (d, 2H)

【0124】A-5の同定データ

 $^{1}H-NMR$ (CDCL₃) $\delta:1.4-1.9$ (m, 8H), 3.9 (s, 3H), 4.05 (t, 2H), 4.2 (t, 2H), 5.85 (dd, 1H), 6.1 (dd, 1H), 6.4 (dd, 1H), 6.9 (d, 2H), 8.0 (d, 2H)

【0125】A-7の同定データ

 $^{1}H-NMR$ (CDCL₃) $\delta:1.3-1.9$ (m, 12H), 3.9 (s, 3H), 4.0 (t, 2H), 4.2 (t, 2H), 5.8 (dd, 1H), 6.1 (dd, 1H), 6.4 (dd, 1H), 6.9 (d, 2H), 8.0 (d, 2H)

【0126】A-8の同定データ

 $^{1}H-NMR$ (CDCL₃) $\delta:1.3-1.9$ (m, 14H), 3.9 (s, 3H), 4.0 (t, 2H), 4.15 (t, 2H), 5.8 (dd, 1H), 6.1 (dd, 1H), 6.4 (dd, 1H), 6.9 (d, 2H), 8.0 (d, 2H)

[0127]

【実施例】

実施例1

(液晶組成物) トリフェニレン誘導体とディスコティック液晶性ではない化合物とを所定量秤量し、2-ブタノンあるいはジクロロメタン溶液とした後、溶媒を蒸発させ、組成物とした。この組成物につき、DSCおよび偏光顕微鏡にて液晶相の変化を観察した。結果を表1および表2に示す。

[0128]

【表1】

		表 1	
番号	組成物	相転位	備考
1	TP-53/A-3=9/1	75℃ 85℃ 163℃ 結晶——D相——N。相 ———等方相	本発明
2	TP-53/A-4=9/1	75℃ 95℃ 162℃ 結晶——D相——N。相 ———等方相	"
3	TP-53/A-5=9/1	74℃ 95℃ 156℃ 結晶——D相——N。相 ———等方相	"
4	TP-53/A-7=9/1	75℃ 97℃ 146℃ 結晶——D相——N。相 ———等方相	"
5	TP-53/A-8=9/1	75℃ 85℃ 149℃ 結晶——D相——N。相 ——等方相	"
. 6	TP-53/A-10=9/1	75℃ 101℃ 157℃ 結晶——D相——N。相 ——等方相	"
7	TP-53/A-L1=9/L	75℃ 89℃ 157℃ 結晶——D相——N。相 ———等方相	"
В	TP-53/A-12=9/1	75℃ 95℃ 154℃ 結晶——→D相——→N。相 ———等方相	"
9	TP-55/A-15=9/1	75℃ 117℃ 153℃ 結晶——→D相——→N。相 ———等方相	"
1 0	TP-55/B-3=19/1	70℃ 92℃ 153℃ 結晶——D相——N。相 ———等方相	u

[0129]

【表2】

表2

番号	組成物	相転位	備 考
11	TP-53/C-3=9/1	70℃ 93℃ 152℃ 結晶——D相——N。相 ——等方相	本発明
1 2	TP-53/0-3=9/1	70℃ 93℃ 150℃ 結晶——D相——N。相 ——等方相	"
1 3	TP-53/8-2=9/1	67℃ 85℃ 153℃ 結晶——D相——N。相 ———等方相	"
1 4	TP-53/P-2=9/1	60℃ 108℃ 158℃ 結晶——D相——N。相 ——等方相	"
1 5	TP-53	130℃ 176℃ 212℃ 結晶——D相——N。相 ——等方相	比較例

【0130】表1および表2より、本発明の組成物は明きらかに相転移温度の制御に有用である。

【0131】実施例2

(液晶組成物による光学異方性材料)以下、本発明の液晶化合物を含む組成物による光学異方性材料の作成法とその物性について説明する。ポリエーテルサルフォンの100μm厚フィルム(住友ベークライト(株)製F_jS

-1300、サイズ100mm×100mm)を基板とし、 0.1μmのゼラチン下塗り層を設け、その上に配向膜 としてポリアミック酸(日産化学(株)製SE-721 0)を塗布し、180℃に焼成してポリイミド膜とし た。このポリイミド膜をラビング機によりラピングして 配向能を付与した。実施例2の表1に記載した液晶組成 物1、3、5を各々メチルエチルケトンに溶解し、10 w t%の液をスピンコーターにより1000 r pmで塗布し、ディスコティック液晶の無配向層を形成させた。これをフィルム状物A、B、Cとした。これらの光軸傾斜角度 β 及び Δ n・dをエリプソメトリーで測定した。測定には島津制作所製エリプソメーター(AEP-100)を透過モードにしてレタデーションの角度依存性を求め、その値から最適な3軸方向屈折率と光軸の方向を計算によって求めた。ただし、レタデーションが極小点においても0にならない場合もあり、その場合極小点の角度を見かけの β とした。

【0132】フィルム状物A

÷ (

液晶組成物1は偏光顕微鏡観察によると、約85~16 3℃でディスコティックネマティック相を形成する。そ こで、表面温度160℃に加熱した金属ローラーにフィ ルム状物Aを支持体側から10秒間接触させ、その直 後、表面温度140℃に加熱した金属ローラーに支持体 側から30秒間接触させる。さらに連続して、紫外線照 射装置 (URUTORA-VIOLET PRODUCTS 社製 UVL-58(16W)) を使用し、2分間露光させることにより、本発明の光学 異方性材料を得た。このシートを偏光顕微鏡観察したと ころ、均一な(モノドメインの)光学異方性、すなわち ディスコティックネマティック相起源の配向が固定され たものと思われる結果が観察された。さらにエリプソメ トリーの測定によって、みかけの光軸傾斜角度 B は35 ° で \(\alpha \text{ n + d = 1 2 5 n m で あった。 2 0 0 \(\chi \text{ に再加熱 しても光学異方性の変化は見られなかった。もはや液晶 性を持たないものと思われる。

フィルム状物B

液晶組成物 3 は偏光顕微鏡観察によると、約 7 4~156℃でディスコティックネマティック相を形成する。そこで、表面温度 150℃に加熱した金属ローラーにフィルム状物 Aを支持体側から 50秒間接触させる。さらに連続して、紫外線照射装置(URUTORA-VIOLET PRODUCTS社製 UVL-58(16W))を使用し、2分間露光させることにより、本発明の光学異方性材料を得た。このシートを偏光顕微鏡観察したところ、均一な(モノドメインの)光学異方性、すなわちディスコティックネマティック相起源の配向が固定されたものと思われる結果が観察された。さらにエリプソメトリーの測定によって、みかけの光軸傾斜角度 β は 3 3°で Δ n・d = 155 n mであった。200℃に再加熱しても光学異方性の変化は見られなかった。もはや液晶性を持たないものと思われる。フィルム状物 C

液晶組成物 5 は偏光顕微鏡観察によると、約75~149℃でディスコティックネマティック相を形成する。そこで、表面温度 140℃に加熱した金属ローラーにフィルム状物 A を支持体側から30秒間接触させる。さらに連続して、紫外線照射装置(URUTORA-VIOLET PRODUCTS社製 UVL-58(16W))を使用し、2分間露光させることにより、本発明の光学異方性材料を得た。このシートを偏

光顕微鏡観察したところ、均一な(モノドメインの)光 学異方性、すなわちディスコティックネマティック相起 源の配向が固定されたものと思われる結果が観察され た。さらにエリプソメトリーの測定によって、みかけの 光軸傾斜角度βは31°でΔn・d=120nmであっ た。200℃に再加熱しても光学異方性の変化は見られ なかった。もはや液晶性を持たないものと思われる。

【0133】実施例3

(TN型液晶表示素子の視野角拡大を目的とした位相差 膜としての性能評価) TACの127μm厚フィルム (富士タック、サイズ100m×100m) を基板と し、0. 1μmのゼラチン下塗り層を設け、その上に配 向膜として変性ポパールを塗布し、この膜をラビング機 によりラビングして配向能を付与した。実施例2の表1 に記載した液晶組成物5をメチルエチルケトンに溶解 し、10wt%の液をスピンコーターにより1000r pmで塗布し、ディスコティック液晶の無配向層を形成 させた。そこでフィルム状物Cと同様の方法すなわち、 表面温度140℃に加熱した金属ローラーにそのフィル ム状物を支持体側から30秒間接触させ、その直後、表 面温度20℃に調整した金属ローラーに10秒間接触さ せることにより、本発明の光学異方性材料を得た。この シートを偏光顕微鏡観察したところ、均一な(モノドメ インの) 光学異方性、すなわちディスコティックネマテ ィック相起源の配向が固定されたものと思われる結果が 観察された。次に、液晶の異常光と常光の屈折率の差と 液晶セルのギャップサイズの積が480mmで、ねじれ 角が90度のTN型液晶セルに、上記のフィルム状物を 装着し、液晶セルに対して0-5 Vの30Hz矩形波に おけるコントラストの角度依存性を大塚電子製LCD-5000によって測定した。コントラスト10の位置を 視野角と定義し、上下左右の視野角を求めた。また、正 面から見た時のコントラスト比を測定した。ここで、上 記フィルムを全く装着しないTN型液晶のみの測定値を 併記した。結果を下表3に示す。尚、図4において矢印 は位相差膜におけるラビング方向、また、液晶セルにお けるラビング方向を表している。

[0134]

【表3】

表3
位相差膜
上一下 右一左
有り 75~79° 100~105°

「無し、」 23~27° よ33~36° ** ※

【0135】上表から明かなように、本発明の光学補償シートを設けたLCDにおいては、視野角特性の著しい改善が達成されている。

[0136]

【発明の効果】本発明の液晶組成物は、湿式塗布・比較

的低温加熱により、容易に一般の液晶配向膜上でモノドメイン性の配向状態の薄膜を形成する。この薄膜は光学的に異方性であり、液晶表示素子と共に用いることで位相差膜としてその視野角を改善することが可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】液晶セルに光が垂直に入射した場合の光の偏光 状態を示した図である。

【図2】液晶セルに光が斜めに入射した場合の光の偏光 状態を示した図である。

【図3】光学異方性材料の液晶表示素子用位相差膜への 使用例を示した図である。

【図4】実施例における視角特性を測定した時の偏光版の偏光軸、液晶セルのラビング方向、光学異方性シート

配向膜のラビング方向の関係を示した図である。

【符号の説明】

TNC: TN型液晶セル

A、B:偏光板

PA、PB: 偏光軸

L0:自然光

L1、L5:直線偏光

L2:液晶セルを通った後の変調光

L3、L4: 楕円偏光

LC:TN型液晶セルに十分に電圧を印加した時の液晶

分子の配列状態

RF1、RF2:液晶表示素子用位相差膜

BL: バックライト

[図1] [図2] [図3]



